

PROFI MK2 1,2 MM

Termékkód 1150, 1160
Állapot 05/2018

Termék:	Natúrfehér mész-gépi dörzsvakolat, beltérben és kültérben	
Alaklamzás:	Lakó-és vizes helyiségek W3 igénybevételi osztályig. Csempézés alá NEM használható. Homlokzati alapvakolat.	
Tulajdonságok:	Többrétegben feldolgozható, natúrfehér mész-gépi vakolat, kevés fehércement-tartalommal. Nagyon jó páraáteresztő képességű dörzsvakolat ($\mu = \text{kb. } 8$).	
Műszaki adatok:	Összetétel:	mészhidrát, fehércement, Perlit, mészkőhomok 0–1,2 mm, adalékok
	Anyagigény:	kb. 14,0 kg/m ² /cm
	Felhordási vastagság:	Beltér: fal min. 10 mm, mennyezet min. 8 mm, Kültér: min. 20 mm
	Nyomószilárdság:	> 1,0 N/mm ²
	Hajlítószilárdság:	> 0,5 N/mm ²
	Szárazanyagúság:	kb. 1.450 kg/m ³
	Páradiff.ellenállási szám:	$\mu = \text{kb. } 8$
	Hővezetési tényező:	$\lambda = 0,60 \text{ W/mK}$
	Vízigény:	kb. 9,0 - 9,5 liter tiszta víz/zsák
Normák:	Európai Normák EN 998-1 (CS I), 13914-1, ÖNORM B 3346 és ÖAP-Feldolgozási irányelvek.	
Feldolgozás-technika:	A vakolat alapnak száraznak, pormentesnek, teherbírónak, egyenletes felületűnek (ÖNORM DIN 18202 szerint), nedvszívónak, kivirágzás- és fagymentesnek kell lennie. (+5 °C alatt (alapfelület, anyag, levegő!) nem szabad az anyaggal dolgozni).	
	A vakolási munkák megkezdése előtt a felületet meg kell vizsgálni. Az alábbi kiegészítő intézkedések szükségesek lehetnek, az alkalmazási előírásoknak megfelelően (ÖN B 3346):	
	<u>Tégla</u>	Beltér: nem szükséges Kültér: PROFÍ Előfröcskölő (száradási idő min. 3 nap), magas hőszigetelésű anyagoknál (λ -érték < 0,13 W/mK) üvegszövet beágyazása szükséges
	<u>Pórusbetonkövek</u>	Beltér: előnedvesítés Kültér: PROFÍ Előfröcskölő (száradási idő min. 3 nap), magas hőszigetelésű anyagoknál (λ -érték < 0,13 W/mK) üvegszövet beágyazása szükséges
	<u>Mészhomokkő</u>	Beltér: előnedvesítés és PROFÍ Előfröcskölő (száradási idő min. 3 nap) Kültér: előnedvesítés és PROFÍ Előfröcskölő (száradási idő min. 3 nap) és üvegszövet beágyazása
	<u>Beton, könnyűbeton</u>	Bel-és kültérben: tapadóhíd

(PROFI Tapadóhabarcs 0,6 mm)

Faforgács-lapok

Beltér: nem szükséges
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét)
vagy esetenként üvegszövetháló

Faforgács-hőszigetelő lapok (egyrétegű)

Beltér: 5,0 cm-nél vastagabb lap esetén PROFI
Előfröcskölő szükséges (száradási idő min. 3 hét)
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét)
és ragasztóval bekent üvegszövetháló

Faforgács-hőszigetelő lapok (kettő-háromrétegű)

Beltér: 5,0 cm-nél vastagabb lap esetén PROFI
Előfröcskölő szükséges (száradási idő min. 3 hét)
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét)
és ragasztóval bekent üvegszövetháló

Fagyapot-hőszigetelő lapok (egyrétegű)

Beltér: beágyazott PROFI Előfröcskölő vagy
beágyazott üvegszövetháló
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét)
és beágyazott Előfröcskölő vagy beágyazott
üvegszövetháló

Fagyapot-hőszigetelő lapok (kettő-háromrétegű)

Beltér: beágyazott PROFI Előfröcskölő vagy
beágyazott üvegszövetháló
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét)
és beágyazott üvegszövetháló

Könnyűszerkezetes építmények

Beltér: beágyazott PROFI Előfröcskölő vagy
beágyazott üvegszövetháló
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét)
és beágyazott Előfröcskölő vagy beágyazott
üvegszövetháló

Bekeverés:

PROFI MK2 1,2 mm bármilyen vakológéppel bekeverhető.

Munkatechnika:

A felhordás után H-kaparókefével elegyenesíteni, megszilárdulás után az egyenetlenségeket kijavítani („vágni“).

Következő nap (időjárástól és alapvakolattól függően) még egy vékony réteget fel kell hordani és eldörzsölni.



PROFI MK2 1,2 mm **natureplus**- minősítéssel rendelkezik, amellyel ökológiai építőanyagok besorolást kapott. A lakóépületek energiatanúsítvány kiadásánál NÖ-ban plusz pontot jelent az MK2 használata.

Hinweis:

Standard-felületminőség **Q2**.

Folyamatos száradásról gondoskodjunk, a száradási idő 1 mm-ként legalább 1 nap.

Ügyeljünk arra, hogy **semmilyen gipszet** az elektromos vezetékek beépítésénél, rögzítésénél ne használjunk.

Műszaki adatlap

Profibaustoffe Austria GmbH



Kültéri fedővakolatként minden ásványi fedővakolat alkalmas, úgy mint PROFI Natúrfehér vagy Edelweiß, pasztás fedővakolatok közül a PROFI Szilikát és Szilikongyanta vakolat.

Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap

Minőségbiztosítás: Saját gyártásközi termékellenőrzés

Szállítási forma: zsák (40 kg), 1.400 kg/raklap (35 zsák)
Siló

Tárolás: Száraz helyen, raklapon lefóliázva legalább 6 hónapig eltartható.

Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap