

PROFI SZILIKÁT SZÍNEZŐ FEDŐVAKOLAT

Termékkód 7210 ff
Állapot 05/2018

Termék:	Feldolgozásra kész, ásványi fedővakolat		
Alkalmazás:	Pasztás struktúra fedővakolat mészcement alapvakolatokra, glettrétegekre. A PROFÍ Hőszigetelő rendszer fedővakolata.		
Tulajdonságok:	Kiváló páraáteresztő, időjárásálló. Fehér vagy színezett.		
Műszaki adatok:	Összetétel:	Kalivízüveg, magasminőségű műgyanták, különböző szemcseméretű márványhomok, színezék, adalékok, víz	
	Anyagigény:	kb. 1,5 kg/m ² - kapart	1,0 mm
		kb. 2,3 kg/m ² - kapart	1,5 mm
		kb. 2,8 kg/m ² - kapart	2,0 mm
		kb. 3,8 kg/m ² - kapart	3,0 mm
		kb. 2,6 kg/m ² - gördülőszemcsés	2,0 mm
	Felhordási vastagság:	1–3 mm (hőszigetelésre min. 1,5 mm)	
	Páradiff.ellenállási szám μ:	kb. 30	
	Hővezetési tényező λ:	kb. 0,7 W/m·K	
Normák:	Európai Műszaki Engedély ETAG 004, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, ÖAP- és PROFÍ Hőszigetelő rendszer feldolgozási irányelvek		
Feldolgozás-technika:	<p>Az alapnak száraznak, tisztának, teherhordónak, egyenes felületűnek (ÖNORM DIN 18202 szerint), nedvszívó képesnek, sókivirágzástól mentesnek és fagymentesnek kell lennie (+ 5° C feletti alap, levegő és anyaghőmérséklet!). Új alapvakolatoknál illetve javításoknál vegyük figyelembe a kívánt száradási időt (min. 1 nap/mm vastagság). Hőszigetelő rendszer esetén az ágyazóréteg felvitele után az 1 hetes száradási időt tartsuk be.</p> <p>A Profi-hőszigetelő rendszer alkalmazásakor NE használjunk 25 %-nál kisebb világossági értékű színezőt (HBW). Durva felületű mészcement alapvakolat esetén egy köztes réteg kialakítása szükséges (ld.Feldolgozási irányelvek). Nem megfelelő tapadású és szilárdságú festést vagy vakolatot távolítsuk el. Porzó ásványi felületeket alaposan át kell söpörni és Profi-mélyalapozóval elő kell kezelni. Régi diszperziós réteget el kell távolítani. Nem megfelelő alapfelületek: lakk, PVC, gipszes vakolatok, gipszkarton falazatok és fa.</p> <p>Bekeverés: A Profi szilikát vakolatot lassú sebességű keverővel alaposan át kell keverni, szükség szerint max. 3% vízzel fel lehet hígítani. (ügyelni kell a mindig azonos hozzáadott vízmennyiségre).</p>		

Munkatechnika:

Nedvszíváskiegyenlítő és tapadáselősegítő réteggént Profi alapozót hordjunk fel a felületre, higítás nélkül. A 24 órás száradási időt tartjuk be. Acél glettvás (csak rozsdamentes szerszámot használjunk) segítségével szemcsenagyságban felhúzzuk az anyagot és még nedves állapotában műanyag simítóval eldörzsöljük, kialakítjuk a struktúráját.

Közvetlen napsugárzásnál vagy magas páratartalom esetén ne dolgozzuk be (szükség esetén használjunk védőhálót)

Bedolgozáskor és azt követő 2-3 napban a levegő és az alapfelület minimális hőmérséklete nem lehet kevesebb, mint + 7° C. Éjszakai fagytól óvni kell.

A száradási idő + 20° C és kb. 65 %-os páratartalom esetén kb. 24 óra. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik. Ezt az alapvakolatnál is figyelembe kell venni.

Alapvetően a Profi szilikát vakolat alga-és gombaölő szerrel kezelt (biozid). Kritikus helyeken (Isd. ÖAP Irányelvek „algák és gombák a homlokzaton”) javasoljuk a kiegészítő kezelést. Gipszkarton falazatra Profi mélyalapozó felhordása szükséges. Nem alkalmas olyan vízszintes felületekre, melyek az időjárási hatásoknak közvetlenül ki vannak téve. Spriccvizes területeken egy hidrofobizáló réteg felhordása ajánlott.

Az érintkező felületeket (pl.üvegfelületek, polírozott kőborítás, ablakok, stb.) a fedővakolatok felhordása előtt általánosságban véve a megfelelő anyaggal takarni kell, a szennyeződések és sérülések elkerülése érdekében.

Szinek:	A PROFIL Standard-színkártyából választható
Minőségbiztosítás:	Saját gyártóközi termékellenőrzés.
Szállítási forma:	25 kg/vödör (24 vödör/raklap)
Tárolás:	Száraz, hűvös helyen , eredeti csomagolásban lefóliázva 12 hónapig eltartható.
Biztonsági adatok:	lásd biztonságtechnikai adatlap