

PROFI MŰGYANTA SZÍNEZŐ FEDŐVAKOLAT

Termékkód 7340 ff
Állapot 05/2018

Termék:	Feldolgozásra kész, műgyanta-alapú fedővakolat.	
Alkalmazás:	Pasztás struktúra fedővakolat, glettrétegre és betonfelületre. A PROFÍ Hőszigetelő rendszer fedővakolata.	
Tulajdonságok:	Elasztikus, ütésálló, tartós időjárásállóság. Fehér vagy színezett.	
Műszaki adatok:	Összetétel:	Magasminőségű műgyanták, különböző szemcseméretű márványhomok, színezék, adalékok, víz
	Anyagigény:	kb. 1,5 kg/m ² - kapart 1,0 mm kb. 2,3 kg/m ² - kapart 1,5 mm kb. 2,9 kg/m ² - kapart 2,0 mm kb. 3,8 kg/m ² - kapart 3,0 mm kb. 2,6 kg/m ² - gördülőszemcsés 2,0 mm
	Felhordási vastagság:	1–3 mm (hőszigetelésre min. 1,5 mm)
	Páradiff.ellenállási száml μ:	kb. 130
	Hővezetési tényező λ:	kb. 0,7 W/m·K
Normák:	Európai Műszaki Engedély ETAG 004, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, ÖAP- és PROFÍ Hőszigetelő rendszer feldolgozási irányelvek	
Feldolgozás-technika:	Az alapnak száraznak, tisztának, teherhordónak, egyenes felületűnek (ÖNORM DIN 18202 szerint), nedvszívó képesnek, sókivirágzástól mentesnek és fagymentesnek kell lennie (+ 5° C feletti alap, levegő és anyaghőmérséklet!). Új alapvakolatoknál illetve javításoknál vegyük figyelembe a kívánt száradási időt (min. 1 nap/mm vastagság). Hőszigetelő rendszer esetén az ágyazóréteg feltele után az 1 hetes száradási időt tartsuk be. A Profi-hőszigetelő rendszer alkalmazásakor NE használjunk 25 %-nál kisebb világossági értékű színezőt (HBW). Durva felületű mész-cement alapvakolat esetén egy köztes réteg kialakítása szükséges (ld.Feldolgozási irányelvek). Nem megfelelő tapadású és szilárdságú festést vagy vakolatot távolítsuk el. Porzó ásványi felületeket alaposan át kell söpörni és Profi-mélyalapozóval elő kell kezelni. Régi diszperziós réteget el kell távolítani. Nem megfelelő alapfelületek: lakk, PVC, gipszes vakolatok, gipszkarton falazatok és fa.	
	Bekeverés:	A Profi műgyanta vakolatot lassú sebességű keverővel alaposan át kell keverni, szükség szerint max. 3% vízzel fel lehet hígítani. (ügyelni kell a mindig azonos hozzáadott vízmennyiségre).

Munkatechnika:

Nedvszívás kiegyenlítő és tapadáselősegítő réteggént Profi alapozót hordjunk fel a felületre, hígítás nélkül. A 24 órás száradási időt tartsuk be. Acél glettvás (csak rozsdamentes szerszámot használjunk) segítségével szemcsenagyságban felhúzzuk az anyagot és még nedves állapotában műanyag simítóval eldörzsöljük, kialakítjuk a struktúráját.

Közvetlen napsugárzásnál vagy magas páratartalom esetén ne dolgozzuk be (szükség esetén használjunk védőhálót)

Bedolgozáskor és azt követő 2-3 napban a levegő és az alapfelület minimális hőmérséklete nem lehet kevesebb, mint + 7° C. Éjszakai fagytól óvni kell.

A száradási idő + 20° C és kb. 65 %-os páratartalom esetén kb. 24 óra. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik. Ezt az alapvakolatnál is figyelembe kell venni.

Alapvetően a Profi szilikát vakolat alga-és gombaölő szerrel kezelt (biozid). Kritikus helyeken (Isd. ÖAP Irányelvek „algák és gombák a homlokzaton“) javasoljuk a kiegészítő kezelést. Gipszkarton falazatra Profi mélyalapozó felhordása szükséges.

Az érintkező felületeket (pl.üvegfelületek, polírozott kőborítás, ablakok, stb.) a fedővakolatok felhordása előtt általánosságban véve a megfelelő anyaggal takarni kell, a szennyeződések és sérülések elkerülése érdekében.

Szinek:	A PROFIL Standard-színkártyából választható
Minőségbiztosítás:	Saját gyártóközi termékellenőrzés.
Szállítási forma:	25 kg/vödör (24 vödör/raklap)
Tárolás:	Száraz, hűvös helyen , eredeti csomagolásban lefóliázva 12 hónapig eltartható.
Biztonsági adatok:	lásd biztonságtechnikai adatlap