

## PROFI ANTI-AGING SZINEZŐ FEDŐVAKOLAT

Termékkód 7460 ff  
Állapot 05/2018

<b>Termék:</b>	Tiszta acrylát-alapú, feldolgozásra kész fedővakolat		
<b>Alkalmazás:</b>	Pasztás struktúra fedővakolat, glettrétegre és betonfelületre. A PROFÍ Hőszigetelő rendszer fedővakolata.		
<b>Tulajdonságok:</b>	Feldolgozásra kész fedővakolat, színtartó, tartós időjárásállóság, elasztikus, ütésálló. Fehér vagy színezett.		
<b>Műszaki adatok:</b>	<b>Összetétel:</b>	Magasminőségű műgyanták, különböző szemcseméretű márványhomok, színezék, adalékok, víz	
	<b>Anyagigény:</b>	kb. 1,6 kg/m <sup>2</sup> - kapart	1,0 mm
		kb. 2,4 kg/m <sup>2</sup> - kapart	1,5 mm
		kb. 3,0 kg/m <sup>2</sup> - kapart	2,0 mm
	<b>Felhordási vastagság:</b>	1–3 mm (hőszigetelésre min. 1,5 mm)	
	<b>Páradiff.ellenállási száml μ:</b>	kb. 60	
	<b>Hővezetési tényező λ:</b>	kb. 0,7 W/m·K	
<b>Normák:</b>	Európai Műszaki Engedély ETAG 004, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, ÖAP- és PROFÍ Hőszigetelő rendszer feldolgozási irányelvek		
<b>Feldolgozás-technika:</b>	Az alapnak száraznak, tisztának, teherhordónak, egyenes felületűnek (ÖNORM DIN 18202 szerint), nedvszívó képesnek, sókivirágzástól mentesnek és fagymentesnek kell lennie (+ 5° C feletti alap, levegő és anyaghőmérséklet!).		
	Új alapvakolatoknál illetve javításoknál vegyük figyelembe a kívánt száradási időt (min. 1 nap/mm vastagság). Hőszigetelő rendszer esetén az ágyazóréteg felvitele után az 1 hetes száradási időt tartsuk be.		
	A Profi-hőszigetelő rendszer alkalmazásakor a szín világossági értéke ( <b>HBW</b> ) $\geq 25$ kell legyen. Durva felületű mészcement alapvakolat esetén egy köztes réteg kialakítása szükséges (Isd.Feldolgozási irányelvek). Nem megfelelő tapadású és szilárdságú festést vagy vakolatot távolítsuk el.		
	Porzó ásványi felületeket alaposan át kell söpörni és Profi-mélyalapozóval elő kell kezelni. Régi diszperziós réteget el kell távolítani. Nem megfelelő alapfelületek:hőszigetelő vakolatok, PVC és fa.		
	<b>Bekeverés:</b>	A Profi Anti-Aging vakolatot lassú sebességű keverővel alaposan át kell keverni, szükség szerint max. 3% vízzel fel lehet hígítani. (ügyelni kell a mindig azonos hozzáadott vízmennyiségre).	

## Munkatechnika:

Nedvszívás kiegyenlítő és tapadáselősegítő réteggént Profi alapozót hordjunk fel a felületre, hígítás nélkül. A 24 órás száradási időt tartjuk be. Acél glettvás (csak rozsdamentes szerszámot használunk) segítségével szemcsenagyságban felhúzzuk az anyagot és még nedves állapotában műanyag simítóval eldörzsöljük, kialakítjuk a struktúráját.

Közvetlen napsugárzásnál vagy magas páratartalom esetén ne dolgozzuk be (szükség esetén használjunk védőhálót)

Bedolgozáskor és azt követő 2-3 napban a levegő és az alapfelület minimális hőmérséklete nem lehet kevesebb, mint + 7° C. Éjszakai fagytól óvni kell.

A PROFÍ Anti-Aging vakolat hosszabb védelmet nyújt a homlokzatszín megsárgulása vagy kifakulása ellen.

A száradási idő + 20° C és kb. 65 %-os páratartalom esetén kb. 24 óra. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik. Ezt az alapvakolatnál is figyelembe kell venni.

Alapvetően a Profi Anti-Aging vakolat alga-és gombaölő szerrel kezelt (biozid). Kritikus helyeken (Isd. ÖAP Irányelvek „algák és gombák a homlokzaton“) javasoljuk a kiegészítő kezelést.

Az érintkező felületeket (pl.üvegfelületek, polírozott kőborítás, ablakok, stb.) a fedővakolatok felhordása előtt általánosságban véve a megfelelő anyaggal takarni kell, a szennyeződések és sérülések elkerülése érdekében

<b>Szinek:</b>	A PROFÍ Standard-színkártyából választható
<b>Minőségbiztosítás:</b>	Saját gyártóközi termékellenőrzés.
<b>Szállítási forma:</b>	25 kg/vödör (24 vödör/raklap )
<b>Tárolás:</b>	Száraz, hűvös helyen , eredeti csomagolásban lefóliázva 12 hónapig eltartható.
<b>Biztonsági adatok:</b>	lásd biztonságtechnikai adatlap