

PROFI SZILIKONGYANTA SZÍNEZŐ FEDŐVAKOLAT

Termékkód 7543, 7545
Állapot 05/2018

Termék: Feldolgozásra kész, szilikongyanta-alapú fedővakolat.

Alkalmazás: Pasztás struktúra fedővakolat, glettrétegre és betonfelületre. A PROFÍ Hőszigetelő rendszer fedővakolata.

Tulajdonságok: Elasztikus és páraáteresztő, tartós időjárásállóság. Fehér vagy színezett.

Műszaki adatok: **Összetétel:** Szilikongyanta, magasminőségű műgyanták, különböző szemcseméretű márványhomok, színezék, adalékok,

Anyagigény: kb. 2,3 kg/m² - kapart 1,5 mm
kb. 2,9 kg/m² - kapart 2,0 mm

Felhordási vastagság: 1–3 mm (hőszigetelésre min. 1,5 mm)

Páradiff.ellenállási szám μ : kb. 60

Hővezetési tényező λ : kb. 0,7 W/m·K

Normák: Európai Műszaki Engedély ETAG 004, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, ÖAP- és PROFÍ Hőszigetelő rendszer feldolgozási irányelvek

Feldolgozás-technika: Az alapnak száraznak, tisztának, teherhordónak, egyenes felületűnek (ÖNORM DIN 18202 szerint), nedvszívó képesnek, sókivirágzástól mentesnek és fagymentesnek kell lennie (+ 5° C feletti alap, levegő és anyaghőmérséklet!).

Új alapvakolatoknál illetve javításoknál vegyük figyelembe a kívánt száradási időt (min. 1 nap/mm vastagság). Hőszigetelő rendszer esetén az ágyazóréteg feltele után az 1 hetes száradási időt tartsuk be.

A Profi-hőszigetelő rendszer alkalmazásakor a szín világossági értéke (**HBW**) > 25 kell legyen. Durva felületű mész-cement alapvakolat esetén egy köztes réteg kialakítása szükséges (Isd.Feldolgozási irányelvek). Nem megfelelő tapadású és szilárdságú festést vagy vakolatot távolítsuk el.

Porzó ásványi felületeket alaposan át kell söpörni és Profi-mélyalapozóval elő kell kezelni. Régi diszperziós réteget alaposan le kell tisztítani. Nem megfelelő alapfelületek:lakk, PVC és fa.

Bekeverés:

A Profi Szilikongyanta vakolatot lassú sebességű keverővel alaposan át kell keverni, szükség szerint max. 3% vízzel fel lehet hígítani. (ügyelni kell a mindig azonos hozzáadott vízmennyiségre).

Műszaki adatlap

Profibaustoffe Austria GmbH



Munkatechnika:

Nedvszívás kiegyenlítő és tapadáselősegítő réteggént Profi alapozót hordjunk fel a felületre, hígítás nélkül. A 24 órás száradási időt tartjuk be. Acél glettvás (csak rozsdamentes szerszámot használjunk) segítségével szemcsenagyságban felhúzzuk az anyagot és még nedves állapotában műanyag simítóval eldörzsöljük, kialakítjuk a struktúráját.

Közvetlen napsugárzásnál vagy magas páratartalom esetén ne dolgozzuk be (szükség esetén használjunk védőhálót)

Bedolgozáskor és azt követő 2-3 napban a levegő és az alapfelület minimális hőmérséklete nem lehet kevesebb, mint + 5° C. Éjszakai fagytól óvni kell.

A száradási idő + 20° C és kb. 65 %-os páratartalom esetén kb. 24 óra. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik. Ezt az alapvakolatnál is figyelembe kell venni.

Alapvetően a Profi szilikongyanta vakolat alga-és gombaölő szerrel kezelt (biozid). Kritikus helyeken (Isd. ÖAP Irányelvek „algák és gombák a homlokzaton”) javasoljuk a kiegészítő kezelést.

Az érintkező felületeket (pl.üvegfelületek, polírozott kőborítás, ablakok, stb.) a fedővakolatok felhordása előtt általánosságban véve a megfelelő anyaggal takarni kell, a szennyeződések és sérülések elkerülése érdekében

- Szinek:** A PROFÍ Standard-színkártyából választható
- Minőségbiztosítás:** Saját gyártóközi termékellenőrzés.
- Szállítási forma:** 25 kg/vödör (24 vödör/raklap)
- Tárolás:** Száraz, hűvös helyen , eredeti csomagolásban lefóliázva 12 hónapig eltartható.
- Biztonsági adatok:** lásd biztonságtechnikai adatlap