# Technisches Datenblatt

**Profibaustoffe Austria GmbH**

# PROFI MZ2 2 MM

Art.Nr.: 1300, 1310

Stand: 14.10.2026

**Produkt:** **Zement-Maschinenputz, Grundputz für innen und außen, Reibputz**

**Anwendung:** Sockelputz sowie für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W6.

**Eigenschaften:** Mehrlagig verarbeitbarer Zement-Maschinenputz. Grund- oder Deckputz für mechanisch stark beanspruchte Flächen. Nicht für Mauerwerk aus hoch wärmedämmenden Baustoffen (λ = < 0,13 W/(mK)).

**Zusammensetzung:** Zement, Kalksteinsand ≤ 2 mm, Zusatzmittel

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Materialverbrauch | ca. 14 kg/m²/cm |
| Schichtdicke | Außen: mind. 20 mm |
| | Innen Decke: mind. 8 mm |
| | Innen Wand: mind. 10 mm |
| Wasserbedarf | ca. 8 Liter reines Wasser/Sack |
| Druckfestigkeit | > 6 N/mm² |
| Biegezugfestigkeit | > 1,5 N/mm² |
| Trockenrohdichte | ca. 1.600 kg/m³ |
| Diffusionswiderstandszahl μ | 20 |
| Wärmeleitzahl λ | 0,82 W/(m·K) |

**Normen und Richtlinien:**

Europäische Norm EN 13914-1, Europäische Norm EN 998-1 (GP - CS IV), ÖNORM B 3346, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

**Verarbeitungstemperatur:**

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

**Verarbeitung:**

Putzmaschine

**Arbeitstechnik:**

Nach dem Aufspritzen wird mit der H-Kardätsche eingeebnet, nach dem Ansteifen werden Unebenheiten ausgebessert („Schneiden").
Am nächsten Tag (witterungs- und putzgrundabhängig) wird eine dünne Schicht aufgetragen und verrieben.



Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

# Technisches Datenblatt

**Profibaustoffe Austria GmbH**

**Hinweise:**
Standard-Oberflächenqualität entspricht **Q2**.
Es ist für ein kontinuierliches Abtrocknen zu sorgen. Die Standzeit vor Nachfolgearbeiten (z. B. Maler) muss mind. 1 Tag pro mm Auftragsstärke betragen.
Achten Sie darauf, dass **kein** Gips für die Fixierung der Elektro-Leerverrohrung verwendet wird.

**Qualitätssicherung:**
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

**Lieferform:**

| Artikelnummer | Lieferform |
|---|---|
| 1300 | Silo |
| 1310 | Säcke (40 kg); 35 Säcke/Palette |

**Lagerung:**
1300: Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.
1310: Trocken auf Palette (foliert) mind. 9 Monate haltbar.

**Entsorgung:**
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

**Sicherheitshinweise:**
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

**Profibaustoffe Austria GmbH**
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com



Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.