

PROFI ZEO PUTZ 2 MM

Art. Nr. 1420, 1421
Stand 05/18

Produkt:	Zeolith-aktivierter Kalk-Zement-Maschinenputz für innen	
Anwendung:	Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. In Kombination mit PROFIL ZEO Spachtel. Aufgrund der feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften nicht unter Fliesen anwendbar.	
Eigenschaften:	Mehrlagig verarbeitbarer, zeolith-aktivierter Kalk-Zement-Maschinenputz zum Reiben, wärmedämmend, feuchtigkeitsregulierend und geruchsreduzierend.	
Technische Daten:	Zusammensetzung:	Kalkhydrat, Zement, Zeolithe, Leichtzuschläge, Zusatzmittel
	Verbrauch:	Säcke: ca. 1 Sack/m ² /4 cm, Silo: ca. 20 kg/m ² /4 cm
	Auftragsstärke:	Wand: mind. 40 mm
	Druckfestigkeit:	> 1,50 N/mm ²
	Trockenrohdichte:	ca. 500 kg/m ³
	Wärmeleitzahl:	$\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$
	Diffusionswiderstandszahl:	$\mu = \text{ca. } 8$
	Wasserbedarf:	ca. 10 Liter reines Wasser/Sack
Normen:	Europäische Normen EN 998-1 (T2 – CS I), Verarbeitung gemäß ÖNORM B 3346 und ÖAP-Richtlinien.	
Verarbeitung:	Der Putzgrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugend, frei von Ausblühungen und frostfrei (über + 5° C; gilt auch für Luft- und Materialtemperatur) sein. Vor Beginn der Putzarbeiten hat eine Untergrundprüfung zu erfolgen. Folgende zusätzliche Maßnahmen können gem. Anwendungstabellen (ÖN B 3346) erforderlich sein:	
	<u>Mauer- und Hohlziegel</u>	PROFI Spritzer (Standzeit mind. 3 Tage)
	<u>Porenbetonsteine und Kalksandsteinsteine</u>	Vornässen und PROFIL Spritzer (Standzeit mind. 3 Tage)
	<u>Beton, Leichtbeton</u>	PROFI Spritzer (Standzeit mind. 3 Tage) oder Haftbrücke (PROFI Putzkontakt oder PROFIL Haftmörtel 0,6 mm)
	<u>Holzspan-Mantelsteine</u>	PROFI Spritzer (Standzeit mind. 2 Wochen)
	<u>Holzspan-Dämmplatten (einschichtig)</u>	PROFI Spritzer (Standzeit mind. 2 Wochen) und aufgespachteltes Textilglasgitter
	<u>Holzspan-Dämmplatten (zwei- oder dreischichtig)</u>	auf diesem Putzgrund unzulässig

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Holzwole-Dämmplatten
(einschichtig)

PROFI Spritzer (Standzeit mind. 2 Wochen) und aufgespachteltes Textilglasgitter

Holzwole-Dämmplatten
(zwei- oder dreischichtig)

auf diesem Putzgrund **unzulässig**

Holzwole-Einschicht- oder
Mehrschicht-Dämmplatten
(Leichtbaukonstruktion)

PROFI Spritzer (Standzeit mind. 2 Wochen) und aufgespachteltes Textilglasgitter

Anmischen:

Immer den gesamten Sackinhalt im Freifallmischer ca. 2 - 4 Minuten anmischen. Das Beimischen von anderen Produkten ist nicht zulässig.

Bei Verarbeitung mit der Putzmaschine ist eine entsprechende Dämmputzmischwelle und ein abgestimmter Schneckenmantel (z.B. D8-1,5 oder D7-2,5) zu verwenden. Es empfiehlt sich, ein Aufgabeteiler mit 35 mm und einen 35 mm Schlauch zu verwenden.

Arbeitstechnik:

PROFI ZEO Putz 2 mm kann sowohl maschinell als auch händisch aufgebracht werden. In einem Arbeitsgang können bis zu max. 2,5 cm aufgebracht werden, weitere Lagen nach Ansteifen des Materials.

Eine Standzeit von mind. 5 Tagen pro cm Putzdicke ist vor aufbringen der PROFIL ZEO Spachtel einzuhalten.

- Hinweis:** Anwendbar als Innendämmung, wobei dies immer eine bauphysikalische Berechnung notwendig macht.
- Entsorgung:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).
- Qualitätssicherung:** Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.
- Lieferform:** Säcke (40 l), 40 Säcke/Palette
Silo
- Lagerung:** Trocken auf Palette (foliert); haltbar mind. 6 Monate
- Sicherheitsdaten:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)