Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PUTZ 1,2 MM

Art.Nr.: 2300, 2310

Stand: 22.06.2026

Produkt: **Händischer Putz- und Mauermörtel für innen und außen**

Anwendung: Für Fassaden, Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5. Für kleine Flächen als Mauermörtel.

Eigenschaften: Ein- oder mehrlagig verarbeitbarer, händischer Kalk-Zementputz.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 14 kg/m²/cm
Schichtdicke	Außen: mind. 20 mm
	Innen Decke: mind. 8 mm
	Innen Wand: mind. 10 mm
Wasserbedarf	ca. 5 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
	ca. 8 Liter reines Wasser/40 kg-Sack
Druckfestigkeit	> 3 N/mm²
Biegezugfestigkeit	> 1 N/mm²
Trockenrohdichte	ca. 1.450 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 15
Wärmeleitzahl λ	0,82 W/(m·K)

Normen und Richtlinien:

Europäische Norm EN 13914-1, Europäische Norm EN 13914-2, Europäische Norm EN 998-1 (GP - CS II), ÖNORM B 3346, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Verarbeitung:

Durchlaufmischer, Freifallmischer

Anmischen:

Den gesamten Sackinhalt ca. 3–5 Minuten anmischen.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Arbeitstechnik:
PROFI Putz 1,2 mm mit der Kelle anwerfen und abziehen (Grundputzlage mind. 10 mm). Bei der Verwendung als Feinputz (mind. 4 mm) nach dem Ansteifen benässen und verreiben.
In einem Arbeitsgang können bis zu 3 cm aufgebracht werden. Standzeit von mind. 1 Tag pro mm Putzdicke einhalten.

Hinweise:
PROFI Putz 1,2 mm kann für kleinere Flächen auch als Mauermörtel verwendet werden. Anforderungen Putzmörtel siehe ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
2300	Säcke (40 kg); 35 Säcke/Palette
2310	Säcke (25 kg); 48 Säcke/Palette

Lagerung:
2300: Trocken auf Palette (foliert) mind. 9 Monate haltbar.
2310: Trocken auf Palette (foliert) mind. 9 Monate haltbar.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.