

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI TRASSRANDSTEIFUGE

Art.Nr.: 2452

Stand: 23.01.2023

<b>Produkt:</b>	<b>Trasshaltiger, standfester Fugenmörtel</b>
<b>Anwendung:</b>	Zur Verfübung von Randsteinen, Pflastersteinen und Leistensteinen.
<b>Eigenschaften:</b>	Standfester Spezialfugenmörtel, frost- und tausalzbeständig, schwindarm, sehr hohe Flankenhaftung.
<b>Zusammensetzung:</b>	Trass, Zement, Zusatzmittel

### Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 2 kg/l Fugenraum
<u>Festigkeitsklasse</u>	DC 25/30
<u>Bezeichnung lt. ÖBV-Richtlinie Trockenbeton</u>	DC25/30 / XF2 / XW2 / GK2
<u>Schichtdicke</u>	mind. 5 – max. 30 mm
<u>Wasserbedarf</u>	ca. 3,5–4 Liter reines Wasser/Sack
<u>Trockenrohdichte</u>	ca. 2.000 kg/m <sup>3</sup>

### Normen:

i.A. ÖNORM B 4710-1

### Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Der frische Mörtel ist vor Regeneinwirkung zu schützen.

Bei Frostgefahr darf das Material nicht verarbeitet werden.

### Untergrund:

Die Fugen müssen frei von Verunreinigungen und losen bzw. lockeren Teilen sowie staubfrei sein.

Steine mit gesägten Seitenflächen müssen gemäß ÖNORM B 3108 vorbehandelt werden.

Bei saugenden Untergründen ist vorzunässen (ohne Bildung eines Wasserfilms).

### Verarbeitung:

Zwangsmischer, Durchlaufmischer, Quirl

### Anmischen:

Sackinhalt mit Zwangs- oder Durchlaufmischer, bzw. mit dem Quirl anmischen.

Ein Beimischen von Zusätzen ist nicht zulässig.

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## Arbeitstechnik:

Nach dem Einbringen in die Fuge, leicht verdichten. Oberfläche glätten, danach überschüssiges Material entfernen. Nach Ansteifen des Mörtels die Fuge mit einem Schwamm nachreinigen.

## Hinweise:

Für die Verarbeitung von PROFIL Trassrandsteinfuge ist sinngemäß die ÖNORM B 4710-1 anzuwenden. Das Material kann nicht mit fließfähiger Konsistenz verarbeitet werden.

## Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

## Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
2452	Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette

## Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.

## Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

## Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

## Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com