Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS

Art.Nr.: 3540, 3541, 3640

Stand: 22.06.2026

Produkt: **Weißer Sanierputz für feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk**

Anwendung: Für innen und außen, als Grund- und Oberputz auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.

Eigenschaften: Händischer und maschineller weißer Sanierputz mit ausgezeichneten Diffusionseigenschaften, frostsicher, wasserabweisend. Für PROFI Sanierputzsysteme WTA.

Zusammensetzung: Weißzement, Kalkhydrat, Perlite, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel

Produktinformation: PROFI Poretec WTA Sanierplus ist ein speziell für die händische Verarbeitung konzipierter Sanierputz mit feiner Oberflächenstruktur und naturweißer Farbe.

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 12,5 kg/m²/cm
Schichtdicke	15 mm als Grundputz und 5 mm als Oberputz
	Gesamtdicke mind. 20 mm
Wasserbedarf	ca. 5 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
	ca. 8 Liter reines Wasser/40 kg-Sack
Druckfestigkeit	ca. 3 N/mm²
Trockenrohdichte	ca. 1.400 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 8
Wärmeleitzahl λ	ca. 0,5 W/(m·K)
Porosität	> 40 Vol-%

Normen und Richtlinien:

Europäische Norm EN 998-1 (R - CS II), ÖNORM B 3345, ÖNORM B 3346, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP, WTA-Merkblatt 2-9-04/D „Sanierputzsysteme“

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der alte, schadhafte Verputz ist bis mind. 50 cm über der sichtbaren Schadensgrenze abzuschlagen. Die Mauerwerksfugen sind 2 cm tief auszukratzen. Anschließend ist das Mauerwerk zu säubern (Druckluft), bzw. für eine ausreichende Abtrocknung zu sorgen. Fehlstellen sind in einem eigenen Arbeitsgang (Standzeiten beachten) mit neuen Ziegeln oder Mauermörtel zu verschließen.

Als Haftvermittler wird PROFI Poretec WTA Vorspritzer (Standzeit mind. 3 Tage) halbdeckend aufgetragen. Bei hoher Schadsalzbelastung und/oder starken Putzdicken wird PROFI Poretec WTA Ausgleichputz in einer Schichtdicke von mind. 10 mm aufgebracht.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Verarbeitung:
Putzmaschine, Durchlaufmischer, beides mit Air-Mix-Mischrohr oder Rotoquirl, Freifallmischer

Anmischen:
PROFI Poretec WTA Sanierplus wird bei händischer Verarbeitung mit dem Freifallmischer (nicht mehr als 3 Minuten mischen, sonst besteht die Gefahr der Entmischung) und sauberen Wasser angemischt. Die Verarbeitung mit der Putzmaschine erfolgt mit Air-Mix-Mischrohr.

Arbeitstechnik:
PROFI Poretec WTA Sanierplus ist zweilagig zu verarbeiten. Die erste Lage wird in einer Stärke von ca. 15 mm aufgebracht und die Oberfläche anschließend waagrecht grob aufgeraut. Pro mm Putzdicke (unterschiedliche Putzdicken beachten!) ist eine Standzeit von mind. 1 Tag einzuhalten (Putzdicken über 25 mm erfordern mehrere Putzlagen). Die zweite Lage ist mit der Schichtdicke von mind. 5 mm herzustellen und zu verreiben.

Sollte eine feinere Oberflächenstruktur gewünscht werden, ist auch die zweite Lage aufzurauen und eine Standzeit (wie oben) einzuhalten.

Anschließend kann ein Oberputz nach Wahl aus dem PROFI-Lieferprogramm aufgebracht werden.

Oberputze und Anstriche müssen gemäß WTA-Richtlinien hoch diffusionsoffen sein und folgende Anforderung erfüllen:
$\mu \cdot s < 0{,}20$ m.

Hinweise:
Die Standzeiten zwischen den einzelnen Arbeitsschritten sind unerlässlich für ein gut funktionierendes Sanierputzsystem.
Um eine gute Haftung unter den Putzlagen zu erzielen, ist das grobe, waagrechte Aufrauen (mit Straßenbesen oder Putzkamm) erforderlich.

Mauerwerks- und Putzanalysen inkl. schriftlicher Sanierempfehlung werden als **PROFI Serviceleistung** angeboten.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
3540	Säcke (40 kg); 35 Säcke/Palette
3640	Silo

Lagerung:
3540: Trocken auf Palette (foliert) mind. 9 Monate haltbar.
3541: Trocken auf Palette (foliert) mind. 9 Monate haltbar.
3640: Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.