Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ

Art.Nr.: 3570, 3580

Stand: 22.06.2026

Produkt: **Ausgleichsputz und/oder Salzdepot für feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk**

Anwendung: Für innen und außen, auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.

Eigenschaften: Händischer und maschineller Ausgleichsputz und/oder Salzdepot mit ausgezeichneten Diffusionseigenschaften, frostsicher, für PROFI Sanierputzsystem WTA.

Zusammensetzung: Zement, Perlite, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 13 kg/m²/cm
Schichtdicke	mind. 10 mm
Schichtdicke Zusatz	gemäß WTA-Richtlinien
Wasserbedarf	ca. 8,5 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit	ca. 3,5 N/mm²
Trockenrohdichte	ca. 1.600 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 18
Wärmeleitzahl λ	ca. 0,7 W/(m·K)
Porosität	> 45 Vol-%

Normen und Richtlinien:

Europäische Norm EN 998-1 (R - CS II), ÖNORM B 3345, ÖNORM B 3346, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP, WTA-Merkblatt 2-9-04/D „Sanierputzsysteme“

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der alte, schadhafte Verputz ist bis mind. 50 cm über der sichtbaren Schadensgrenze abzuschlagen. Die Mauerwerksfugen sind 2 cm tief auszukratzen. Anschließend ist das Mauerwerk zu säubern (Druckluft), bzw. für eine ausreichende Abtrocknung zu sorgen. Fehlstellen sind in einem eigenen Arbeitsgang (Standzeiten beachten) mit neuen Ziegeln oder Mauermörtel zu verschließen.

Als Haftvermittler wird PROFI Poretec WTA Vorspritzer (Standzeit mind. 3 Tage) halbdeckend aufgetragen.

Verarbeitung:

Putzmaschine, Durchlaufmischer, beides mit Air-Mix-Mischrohr oder Rotoquirl, Freifallmischer

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Anmischen:
PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz wird bei händischer Verarbeitung mit dem Freifallmischer (nicht mehr als 3 Minuten mischen, sonst besteht die Gefahr der Entmischung) und sauberem Wasser angemischt. Rationeller ist jedoch die Verarbeitung mit der Putzmaschine (mit Air-Mix-Mischrohr).

Arbeitstechnik:
PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz wird in einer Dicke von mind. 10 mm aufgebracht und die Oberfläche anschließend waagrecht grob aufgeraut. Pro mm Putzdicke (unterschiedliche Putzdicke beachten!) ist eine Standzeit von mind. 1 Tag einzuhalten (Putz-dicken über 25 mm erfordern mehrere Putzlagen).

Als zweite Lage wird PROFI Poretec WTA Sanierplus mit einer Schichtdicke von mind. 15 mm aufgetragen und die Oberfläche verrieben.

Sollte eine feinere Oberflächenstruktur gewünscht werden, ist auch diese Lage aufzurauen und eine entsprechende Standzeit (siehe oben) einzuhalten. Anschließend kann ein mineralischer Oberputz nach Wahl aus dem PROFI-Lieferprogramm aufgebracht werden.

Oberputze und Anstriche müssen gemäß WTA-Richtlinien hoch diffusionsoffen sein und folgende Anforderung erfüllen: **μ . s < 0,20 m.**

Hinweise:
Die Standzeiten zwischen den einzelnen Arbeitsschritten sind unerlässlich für ein gut funktionierendes Sanierputzsystem.
Um eine gute Haftung unter den Putzlagen zu erzielen, ist das grobe waagrechte Aufrauen (mit Straßenbesen oder Putzkamm) erforderlich.

Mauerwerks- und Putzanalysen inkl. schriftlicher Sanierempfehlung werden als **PROFI Serviceleistung** angeboten.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
3570	Säcke (40 kg); 35 Säcke/Palette
3580	Silo

Lagerung:
3570: Trocken auf Palette (foliert) mind. 9 Monate haltbar.
3580: Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.