Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ

Art.Nr.: 3590, 3591

Stand: 22.06.2026

Produkt: **Weißer, hoch ergiebiger Trass-Kalkputz**

Anwendung: Für innen und außen, als Grund- und Oberputz auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.

Eigenschaften: Weißer, hoch ergiebiger Trass-Kalkputz, einlagig maschinell und händisch verarbeitbar, wasserabweisend.

Zusammensetzung: Trass, Kalk, Perlite, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel, geringer Zementanteil

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 11 kg/m²/cm
Größtkorn	1,2 mm
Schichtdicke	mind. 20 mm
Wasserbedarf	ca. 5 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit	ca. 2,2 N/mm²
Trockenrohdichte	ca. 1.400 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 8
Wärmeleitzahl λ	ca. 0,5 W/(m·K)
Porosität	ca. 45 Vol-%

Normen und Richtlinien:

Europäische Norm EN 998-1 (R - CS II), ÖNORM B 3346, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP, WTA-Merkblatt 2-9-04/D „Sanierputzsysteme“

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Während der Verarbeitung und der Erhärtungszeit des Materials, vor Frosteinwirkung schützen.

Untergrund:

Die Beurteilung des Untergrundes hat gemäß ÖNORM B 3346 zu erfolgen. Ein eventuell vorhandener Altputz ist mind. 1,0 m über die sichtbare Schadensgrenze abzuschlagen. Danach die Fugen auskratzen, das Mauerwerk säubern und abtrocknen lassen. Siehe auch WTA-Merkblatt 2-9-04/D.

Verarbeitung:

Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Anmischen:
Beim Anmischen mit Freifall- oder Durchlaufmischer ist unbedingt eine Mischzeit von 3–5 Minuten einzuhalten.

Nicht mit anderen Materialien vermischen.

Arbeitstechnik:
Im Innenbereich kann PROFI Poretec Trass-Einlagenputz bei geringer Feuchtigkeits- und Salzbelastung, sowie ebenem Untergrund ohne Vorspritzer aufgebracht und verrieben werden.

Im Außenbereich und bei unregelmäßigem Mauerwerk ist zusätzlich PROFI Poretec WTA Vorspritzer aufzutragen. Bei Putzdicken über 25 mm ist PROFI Poretec Trass-Einlagenputz in zwei Schichten (Standzeit 24 Stunden) aufzutragen. Die Oberfläche der ersten Schicht ist waagrecht gut aufzurauen, danach wird die Zweite ca. 5 mm dick aufgebracht und verrieben.
Bei noch größeren Putzdicken ist nach der ersten Schicht eine Standzeit von ca. 7 Tagen einzuhalten und der Putz feucht zu halten.

Hinweise:
Eine einlagige Verarbeitung ist auf gering bis mittelmäßig belastetem (Feuchtigkeit und Salze) Mauerwerk möglich. Bei höherer Salzbelastung muss die Verarbeitung mehrlagig und mit entsprechenden Standzeiten erfolgen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
3590	Silo
3591	Säcke (25 kg); 48 Säcke/Palette

Lagerung:
3590: Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.
3591: Trocken auf Palette (foliert) mind. 9 Monate haltbar.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.