Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ

Art.Nr.: 3660

Stand: 05.10.2026

Produkt: **Händischer naturweißer Kalkfeinputz**

Anwendung: Für innen und außen, auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und WTA-Sanierputzen.

Eigenschaften: Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften, händische Verarbeitung.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Kalk-Muschelsand ≤ 0,6 mm, Zusatzmittel, geringer Weißzementanteil

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 4 kg/m²/3 mm
Schichtdicke	mind. 3 mm
Wasserbedarf	ca. 10,5 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit	≥ 1 N/mm²
Trockenrohdichte	< 1.600 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 12
Wärmeleitzahl λ	ca. 0,7 W/(m·K)

Normen und Richtlinien:
Europäische Norm EN 998-1 (R - CS II), ÖNORM B 3346, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Verarbeitung:
Durchlaufmischer, Freifallmischer, Quirl

Anmischen:
Mit sauberem Wasser ca. 3 Minuten anmischen.

Arbeitstechnik:
Die Standzeiten des zweilagigen PROFI Poretec-Saniersystems müssen genau eingehalten werden: 1 Tag pro mm Auftragsstärke (Vorsicht bei niedrigen Temperaturen und Mehrstärken). Die zweite Lage Sanierputz ist waagrecht gut aufzurauen.

PROFI Poretec Sanierfeinputz wird mit dem Hobel aufgezogen (Putzdicke mind. 3 mm) und anschließend verrieben.

Vor Aufbringen eines Anstrichs ist eine Standzeit von mind. 5 Tagen einzuhalten.
Nachfolgende Anstriche müssen gemäß WTA-Richtlinien hoch diffusionsoffen sein und folgende Anforderung erfüllen:
μ . s < 0,20 m

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
3660	Säcke (40 kg); 35 Säcke/Palette

Lagerung:
3660: Trocken auf Palette (foliert) mind. 9 Monate haltbar.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.