Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI THERM-PUTZ

Art.Nr.: 4000

Stand: 22.06.2026

Produkt: **Wärmedämmender, händischer Grundputz für innen und außen**

Anwendung: Zement-Grundputz. Nicht anwendbar im Sockelbereich und unter Fliesen.

Eigenschaften: Wärmedämmender, wasserdampfdurchlässiger Putz mit Perliten, Wärmeleitzahl λ = 0,12 W/(mK).

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Perlite, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 1 Sack/m²/4 cm
Schichtdicke	Außen Decke: mind. 25 mm
	Außen Wand: mind. 35 mm
	Innen Decke: mind. 10 mm
	Innen Wand: mind. 20 mm
Wasserbedarf	ca. 16–18 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit	> 1,5 N/mm²
Trockenrohdichte	ca. 400 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 8
Wärmeleitzahl λ	0,12 W/(m·K)

Normen und Richtlinien:
Europäische Norm EN 998-1 (T2 - CS II), ÖNORM B 3346, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Generell ist für den Außen- und Innenbereich immer ein Zement-Vorspritzer (Standzeit mind. 3 Tage) erforderlich.

Verarbeitung:
Freifallmischer

Anmischen:
Immer den gesamten Sackinhalt ca. 3– 5 Minuten lang anmischen. Keine anderen Produkte beimischen.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Arbeitstechnik:
Vor der Verarbeitung ausreichend vornässen. PROFI Therm-Putz mit der Kelle anwerfen und anschließend abziehen. In einem Arbeitsgang können bis zu 3 cm aufgebracht werden.
Frische Putzflächen unbedingt feucht halten. Eine Standzeit von mind. 5 Tagen pro cm Putzdicke ist einhalten.

Hinweise:
Anforderungen Putzmörtel siehe ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
4000	Säcke (40 l); 45 Säcke/Palette

Lagerung:
4000: Trocken auf Palette (foliert) mind. 9 Monate haltbar.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.