

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI DICHTBAND 250

Art.Nr.: 4683

Stand: 23.01.2023

- Produkt:** Elastisches Dichtband aus Polypropylenfolie, 25 cm breit
- Anwendung:** Zur Abdichtung der Übergänge im Bereich der erdberührten Bauwerksabdichtung in Verbindung mit mineralischen Dichtschlämmen und pastösen Produkten.
- Eigenschaften:** Hoch reißfest, elastisch, wasserdicht und mit seitlicher Perforierung.
- Zusammensetzung:** Polypropylenfolie mit beidseitiger Vliesgewebebeschichtung
- Produktabbildung:**



Technische Daten:

<u>Farbe</u>	blau
<u>Materialverbrauch</u>	Überlappung mind. 5 cm
<u>Schichtdicke</u>	0,5 mm
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	≥ -20 °C / ≤ +90 °C
<u>Gesamtbreite</u>	25 cm
<u>Gesamtgewicht</u>	46 g/lfm

Normen:

DIN 18531, DIN 18534, ÖNORM B 3407

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, weitgehend ebenflächig, fettfrei und frei von Trennschichten sein.

Verarbeitung:

Glättkelle

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Als Grundierung sind entweder PROFI Primer K oder PROFI Bodenkontakt aufzubringen. Nach Abtrocknung der Grundierung wird ein 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit Abdichtungsmasse eingestrichen. Folgende Produkte aus dem PROFI Lieferprogramm können dafür verwendet werden:

- PROFI Dicht 2K
- PROFI HS2K Multiflex
- PROFI HS1K Flex
- PROFI DH

Das Dichtband wird auf die erforderliche Länge zugeschnitten und in die noch frische Abdichtung eingelegt. Unebenheiten können mit der Glättkelle angepresst werden. Anschließend ist das Dichtband einmal komplett mit Abdichtungsmasse zu überarbeiten.

Wand- und Bodenabschlüsse, Ecken, Rohrdurchführungen, usw., sind mit den entsprechenden Systemprodukten (z. B. Dichtecken - innen und außen und Stufenecken, Manschetten, etc.) auszuführen.

Hinweise:

Werkzeug und verschmutzte Stellen müssen sofort mit sauberem Wasser gereinigt werden.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
4683	(25 lfm/Rolle)

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 24 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com