Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC CONTACT

Art.Nr.: 7277, 7278, 7280, 7281, 7298, 7299
Stand: 05.10.2026

Produkt: **Mineralische, hochgefüllte Renovier-Grundbeschichtung**

Anwendung: Zum Egalisieren auf mineralischen oder organischen Altbeschichtungen, innen und außen. Unebenheiten werden mit dieser Grundbeschichtung angeglichen, danach erfolgt der Anstrich mit PROFI Poretec Silikatfarben.

Eigenschaften: Haftbrücke zwischen Altputzen und nachfolgendem Anstrich. Rissverschlämmend und strukturangleichend.

Zusammensetzung: Solsilikat, mineralische Füllstoffe, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,4 kg/m² pro Anstrich
Materialverbrauch Zusatz	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch bis zu 0,35 kg/m². Tatsächliche Verbrauchsmenge durch Probeanstrich ermitteln.
sd-Wert	< 0,02 m

Normen und Richtlinien:
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.

Untergrund:
Ungeeignete Untergründe:
Nicht geeignet für Untergründe wie plastoelastische sowie verseifungsanfällige Altbeschichtungen.

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, fettfrei, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Lose Teile sowie Verschmutzungen sind zu entfernen. Stark verschmutzte Flächen sind durch Abbürsten oder Dampfstrahlen gründlich zu reinigen. Algen- oder Moosbefall ist zu entfernen.

Verarbeitung:
Bürste, Rolle

Arbeitstechnik:
Die Verarbeitung erfolgt unverdünnt mittels streichen (Bürste) oder rollen.
PROFI Poretec Contact muss immer mit einem oder zwei Folgeanstrichen überstrichen werden.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Trockenzeit:
12 Stunden
Trockenzeit zwischen den Anstrichen gilt bei einer Temperatur von + 20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:
Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7277	weiß; Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
7278	weiß; Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
7280	eingefärbt; Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
7281	eingefärbt; Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
7298	weiß; Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
7299	eingefärbt; Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette

Lagerung:
Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.