Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC RESIL ANTIK

Art.Nr.: 7285

Stand: 05.10.2026

Produkt: **Titandioxidfreie Fassadenfarbe auf Silikatbasis**

Anwendung: Auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen.

Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe, silikatisch gebundene, Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid. Enthält Kaliwasserglas und mineralische Füllstoffe.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,2–0,25 kg/m² pro Anstrich
Materialverbrauch Zusatz	Angabe gilt bei normal saugenden, glatten Untergründen. Der Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
pH-Wert	ca. 11
sd-Wert	< 0,01 m
Brennbarkeitsklasse	A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
Organischer Anteil	< 5 %
Spezifisches Gewicht	ca. 1,5 g/ml
Farbtonbeständigkeit	A1 (Fb-Code a BFS-26)
Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V	> 2000 g/(m².d)
Wasseraufnahmekoeffizent	< 0,1 kg/m².h0,5

Normen und Richtlinien:
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.

Untergrund:
Ungeeignete Untergründe:
Nicht geeignet sind Untergründe wie Dispersions-, Lack- oder Silikonharzfarben, Gipsputz, PVC oder Holz.

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, saugfähig und frei von Ausblühungen sein.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Lose Teile, Verschmutzungen, Moose und Algen sind vollständig zu entfernen.

Absandende und saugende mineralische Oberflächen sind sorgfältig zu reinigen und mit PROFI Poretec Fixativ UNI oder mit PROFI Poretec Fixativ Spezial vorzubehandeln.
Nach dem Grundieren mind. 12 Stunden bis zum Grundanstrich warten.

Alte mineralische Anstriche trocken oder nass reinigen, lose Teile entfernen und ebenfalls wie vor grundieren.

Sinterschichten bei Neuputzen sind mit PROFI Poretec Ätzflüssigkeit zu entfernen.

Alte Dispersionsfarben sind durch Abbeizen und Heißdampfstrahlen zu entfernen (anschließend gründlich trocknen lassen).
Stark verschmutzte Flächen sind durch Abbürsten oder Dampfstrahlen gründlich zu reinigen.

Verdünnung:
Als Grundanstrich mit 15–25 % (bei grober Struktur bis zu 35 %) PROFI Poretec Fixativ verdünnen.
Als Deckanstrich mit 10–20 % (bei grober Struktur bis zu 25 %). PROFI Poretec Fixativ verdünnen.
Auf schwierigen, schlecht und unterschiedlich saugenden Untergründen wird als Verdünnung PROFI Poretec Fixativ Spezial empfohlen.

Verarbeitung:
Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät

Arbeitstechnik:
Die Verarbeitung erfolgt mittels streichen, rollen oder spritzen.

Je nach Untergrund mit 5-15 % PROFI Poretec Fixativ UNI verdünnen.

Trockenzeit:
12 Stunden
Diese Angabe gilt bei einer Temperatur von +20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:
Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7285	Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette

Lagerung:
Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.