Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE PREMIUM

Art.Nr.: 7304, 7314

Stand: 06.10.2026

Produkt: **Mineralische Farbe für außen in Premium-Farbtönen**

Anwendung: Diffusionsoffener Anstrich für mineralische Putz-Fassaden und zum Überstreichen von WDVS.

Eigenschaften: Mineralisch, witterungsbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig. Enthält Kaliwasserglas und mineralische Füllstoffe.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, Silikate, Acrylharz-Dispersion, Calciumcarbonat, Pigmente, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,15–0,25 kg/m² pro Anstrich
Wasserdurchlässigkeit (w-Wert)	ca. 0,1 kg/m².h0,5
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	< 0,03 m

Normen und Richtlinien:
DIN EN 1062-3, Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +7 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.

Untergrund:
Ungeeignete Untergründe:
Dispersion- oder Lackfarben, Gipsputze, PVC oder Holz.

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, saugfähig, frei von Ausblühungen und frei von Verunreinigungen sein.

Erforderliche Standzeiten bei neuen Kalk-Zementputzen oder Putzausbesserungen beachten (ca. 2–4 Wochen, je nach Putzdicke und Witterung).

Absandende mineralische Oberflächen sind sorgfältig abzukehren und mit einem geeigneten Tiefengrund (wie z. B.: PROFI Poretec Fixativ Spezial) vorzubehandeln.
Alte mineralische und fest haftende Anstriche trocken oder nass reinigen, lose Teile entfernen und ebenfalls wie vor grundieren.
Alte Dispersionsfarben- oder putze sind durch Abbeizen oder Heißdampfstrahlen zu entfernen und anschließend gründlich trocknen zu lassen.
Stark verschmutzte Flächen sind durch Abbürsten oder Dampfstrahlen (nötigenfalls mit PROFI Fassadenreiniger) gründlich zu reinigen. Algen- oder Moosbefall ist mit PROFI Algen Moos zu entfernen.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Verdünnung:
Grund- und Zwischenanstrich: PROFI Silikat-Fassadenfarbe PREMIUM mit max. 10 % reinem Wasser verdünnt.
Endanstrich: PROFI Silikat-Fassadenfarbe PREMIUM mit max. 5 % reinem Wasser verdünnt.

Verarbeitung:
Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät

Arbeitstechnik:
Grund- und Zwischenanstrich:
Der Auftrag erfolgt mittels Streichen, Rollen oder Spritzen. Der genaue Verbrauch bzw. die geeignete Verdünnung, ist durch das Anlegen von Probeflächen zu ermitteln.

Endanstrich:
Zum Vermeiden von Ansätzen Material nass-in-nass in einem Zug verarbeiten.

Trockenzeit:
Die Trockenzeit zwischen den Anstrichen beträgt ca. 12 Stunden. Dieser Wert gilt bei einer Temperatur von +20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:
PROFI Silikat-Fassadenfarbe PREMIUM ist wasserverdünnbar und umweltfreundlich. Die Farbe entspricht der Klasse 3 „niedrige Wasserdurchlässigkeit" und der Klasse 1 "hohe Wasserdampfdiffusion" nach DIN EN 1062-3.

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.
Bitte beachten Sie auch weitere Hinweise in unserer Preisliste unter WDVS-Extras.
Die Farbtöne sind aus dem PROFI Farbfächer zu wählen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7304	Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
7314	Kübel (7 kg); 68 Kübel/Palette

Lagerung:
Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.