Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC FIXATIV UNI

Art.Nr.: 7403

Stand: 05.10.2026

Produkt: **Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Farben**

Anwendung: Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung. Frei von Kunstharzen für PROFI Poretec Silikat-Fassadenfarben. Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.

Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig. Frei von Kunstharzen.

Zusammensetzung: Wasser, Wasserglas, Zusatzmittel, frei von Kunstharzen

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,15–0,3 kg/m²

Normen und Richtlinien:
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei sein.

Verdünnung:
anwendungsfertig verdünnt.

Verarbeitung:
Bürste, Pinsel

Arbeitstechnik:
Als Grundierung für poröse, saugfähige mineralische Untergründe unverdünnt mit Bürste oder im Flutverfahren auftragen (es dürfen keine glänzenden Stellen stehen bleiben).

Als Verdünnungsmittel für PROFI Poretec Silikatfarben.

Zur Herstellung von Lasuren PROFI Poretec Fixativ Uni unverdünnt in der gewünschten Menge der PROFI Poretec Silikatfarbe zugeben. Verdünnungsverhältnis ca. 1:5 bis 1:20 möglich.

Trockenzeit: mind. 12 Stunden.

Hinweise:
Anschließende Flächen sind sorgfältig zu schützen. Spritzer sofort entfernen.
Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7403	Kanister (10 kg); 40 Kanister/Palette

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.