Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC SUMPFKALKSPACHTEL

Art.Nr.: 7563, 7564

Stand: 05.10.2026

Produkt: **Hochwertige Sumpfkalkspachtel**

Anwendung: Art.-Nr. 7563 (weiß): innen/ Art.-Nr. 7564 (steingrau): innen und außen
Zur Herstellung von glatten und samtigen Oberflächen auf saugenden, mineralischen Untergründen sowie zum Verfüllen kleiner Risse und zum Egalisieren von Unebenheiten.

Eigenschaften: Mineralisch, hoch diffusionsoffen, hohe Desinfektionskraft, schimmelhemmend, geruchsneutral und gut deckend.

Zusammensetzung: Sumpfkalk, Marmormehl (weiß), Kalksteinmehl (steinfarbig)

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,5 kg/m²
Materialverbrauch Zusatz	Richtwert je nach Untergrund, auf rauen Flächen entsprechend mehr
Schichtdicke	max. 2 mm

Normen und Richtlinien:
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +6 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.
Bei Temperaturen über + 28 °C den Untergrund feucht halten und mit nassen Stoffen abhängen.

Untergrund:
Ungeeignete Untergründe:
Nicht geeignet auf dichten, sowie nicht saugenden Untergründen, wie Dispersions-, Leim-, Silikon-, und Silikatfarben.

Der Untergrund muss staubfrei, tragfähig, saugfähig, vorgenässt und frei von Ausblühungen sein.

Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen wird eine Vorbehandlung mit PROFI Kalksinterwasser empfohlen.

Verarbeitung:
Traufel

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Arbeitstechnik:
Untergrund ausreichend vornässen.
Die Verarbeitung sollte mit einer Traufel bis max. 2 mm Auftragsstärke erfolgen.
Nach der Trocknung kann mit PROFI Sumpfkalkfarbe gestrichen werden.

Hinweise:
Stellenweise kann es zu einem kalktypischen Glanz kommen. In diesem Fall ist die Sinterhaut der Putzoberfläche mit einer weichen Bürste oder mit PROFI Poretec Ätzflüssigkeit zu entfernen (Probeanstrich anlegen).

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7563	weiß; Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
7564	steinfarbig; Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette

Lagerung:
Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.