Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI KUNSTHARZ-FASSADENFARBE

Art.Nr.: 7570, 7577

Stand: 22.10.2026

Produkt: **Hochwertige Farbe auf Dispersionsbasis für außen**

Anwendung: Dispersionsanstrich für mineralische Putz-Fassaden und zum Überstreichen von WDVS.

Eigenschaften: Gut deckend, geringe Wasseraufnahme, hoch witterungsbeständig.

Zusammensetzung: Acrylharz-Dispersion, Polyvinylacetatharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Konservierungsmittel, Filmbildehilfsmittel, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,15–0,25 kg/m² pro Anstrich
Haftzugfestigkeit	≥ N/mm²
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	≤ 0,14–1,4 m
Frostbeständigkeit	≥
Wasserdichtheit	≤ 0,1

Normen und Richtlinien:
DIN EN 1062-3, Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, saugfähig, frei von Ausblühungen und frei von Verunreinigungen sein.

Erforderliche Standzeiten bei neuen Putzen oder Putzausbesserungen (Kalk-Zement- oder Zementputze) beachten (ca. 2–4 Wochen).

Auf porösen, saugenden und leicht sandenden Putzen ist einmal mit PROFI Uni Tiefengrund zu grundieren, bei stark sandenden Oberflächen zweimal.

Stark verschmutzte Flächen sind durch Abbürsten oder Dampfstrahlen (nötigenfalls mit PROFI Fassadenreiniger) gründlich zu reinigen. Algen- oder Moosbefall ist mit PROFI Algen Moos zu entfernen.

Betonflächen sorgfältig reinigen (Schalöle, Fette, etc. mittels Hochdruckreiniger entfernen), anschließend einmalige Grundierung mit PROFI Uni Tiefengrund.

Alte, intakte Oberflächen von Lack- oder Dispersionsfarben (ausgenommen WDVS!) reinigen und anrauen, anschließend ebenfalls mit PROFI Uni Tiefengrund grundieren. Sind solche Anstriche nicht tragfähig, sind sie restlos zu entfernen (mechanisch oder abbeizen).

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Verdünnung:
Grund- und Zwischenanstrich: PROFI Kunstharz-Fassadenfarbe mit max. 10 % reinem Wasser verdünnt.
Endanstrich: PROFI Kunstharz-Fassadenfarbe mit max. 5 % reinem Wasser verdünnt.

Verarbeitung:
Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät

Arbeitstechnik:
Grund- und Zwischenanstrich:
Der Auftrag erfolgt mittels Streichen oder Rollen. Der genaue Verbrauch bzw. die geeignete Verdünnung, ist durch das Anlegen von Probeflächen zu ermitteln.

Endanstrich:
Zum Vermeiden von Ansätzen Material nass-in-nass in einem Zug verarbeiten.

Trockenzeit:
Die Trockenzeit zwischen den Anstrichen beträgt ca. 4–6 Stunden. Dieser Wert gilt bei einer Temperatur von +20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Nach ca. 24 Stunden ist der Anstrich regenfest.

Hinweise:
PROFI Kunstharz-Fassadenfarbe ist wasserverdünnbar, alkaliresistent (daher nicht verseifbar), und bietet Schutz gegen aggressive Abgase. Entspricht der Klasse 2 „gut wasserabweisend" nach DIN EN 1062-3, und der Klasse 2 „mittlere Wasserdampfdiffusion".

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.
Bitte beachten Sie auch weitere Hinweise in unserer Preisliste unter WDVS-Extras.
Die Farbtöne sind aus dem PROFI Farbfächer zu wählen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7570	Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
7577	Kübel (7 kg); 68 Kübel/Palette

Lagerung:
Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.