Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC SANIERKALKFARBE INNEN

Art.Nr.: 7590, 7597

Stand: 10.03.2026

Produkt: **Hochwertige mineralische Kalkfarbe**

Anwendung: Für innen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen, saugenden Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung von denkmalgeschützten Bauwerken.

Eigenschaften: Gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen. Schimmelhemmend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe, atmungsaktiv.

Zusammensetzung: Kalk, Marmormehl, Zellulose, Wasser

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,15–0,3 kg/m² pro Anstrich
Materialverbrauch Zusatz	Richtwert je nach Untergrund, auf rauen Flächen entsprechend mehr

Normen und Richtlinien:
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +6 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.
Bei Temperaturen über + 28 °C den Untergrund feucht halten und mit nassen Stoffen abhängen.

Untergrund:
Ungeeignete Untergründe:
Nicht geeignet auf dichten, sowie nicht saugenden Untergründen, wie Dispersions-, Leim-, Silikon-, und Silikatfarben.

Der Untergrund muss staubfrei, tragfähig, saugfähig, vorgenässt und frei von Ausblühungen sein.

Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen wird eine Vorbehandlung mit PROFI Sumpfkalk empfohlen.

Verdünnung:
PROFI Poretec Sanierkalkfarbe mit mind. 3 Liter Wasser verdünnen.
Bei starker Saugfähigkeit des Untergrundes den Grundanstrich zusätzlich mit 10 % Wasser verdünnen.

Verarbeitung:
Bürste, geeignetes Spritzgerät

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Arbeitstechnik:
Untergrund ausreichend vornässen und auch zwischen den Anstrichen feucht halten.
Produkt sorgfältig aufrühren.
Die Verarbeitung sollte mit einer weichen Malerbürste erfolgen, der Auftrag kreuzweise und ausgestrichen. Die Farbe kann auch mit einem geeigneten Spritzgerät aufgebracht werden.
Die Abtönung kann mit allen kalkfesten und lichtechten Pigmenten bzw. Abtönpasten erfolgen (empfohlene max. Pigmentmenge 8 %). Bei eingefärbter Ware sollten immer mehrerer Kübel untereinander vermischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden.
Der Voranstrich sollte bei einer pigmentierten Sanierkalkfarbe in weiß erfolgen (sonst Gefahr der Fleckenbildung).

Trockenzeit:
12 Stunden
Die Trockenzeit ist abhängig von der Witterung und kann auch mehrere Wochen dauern.

Hinweise:
Erst nach vollständiger Abtrocknung erreicht der Anstrich deine volle Deckkraft.

Stellenweise kann es zu einem kalktypischen Glanz kommen. In diesem Fall ist die Sinterhaut der Putzoberfläche mit einer weichen Bürste oder mit PROFI Poretec Ätzflüssigkeit zu entfernen (Probeanstrich anlegen).

Sanierkalkfarbe trocknet durch Aufnahme von CO^2 aus der Luft und durch Verdunsten des Anmachwassers und wird dadurch wasserunlöslich. Diese Karbonatisierung wird durch Feuchtigkeit begünstigt.

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7590	eingefärbt; Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
7597	weiß; Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette

Lagerung:
Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.