Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI COVERROCK LB LEIBUNGSPLATTE

Art.Nr.: 8132, 8133, 8137, 8138
Stand: 13.08.2026

Produkt: **Steinwolle-Putzträgerplatte mit Wirkungsgrad 035 im Format 120 x 40 cm**

Anwendung: Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Zur Verwendung im Leibungsbereich bei Steinwolle-Systemen.

Eigenschaften: Hochverdichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,034 W/(mK)). Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (μ = 1), TR 5.

Produktabbildung:



Technische Daten:

Wärmeleitzahl λ	0,034 W/(m·K)
Geprüft nach	ÖNORM EN 13162
Fassadendämmplatte gemäß	ÖNORM B 6000
Bezeichnungsschlüssel	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-TR5-WL(P)-MU1
Brandverhalten	A1 (gem. EN 13501-1)
Plattenformat	120 x 40 cm
Plattendicke	2, 3, 4 und 5 cm
Wasserdampfdiffusion	μ = 1
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 5 kPa (TR 5 - ÖNORM EN 1607)

Normen und Richtlinien:

Europäisch technische Zulassung ETAG 004, ÖNORM B 6000, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Die Fassade ist vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen, wie Wind, Regen, etc. mittels Fassadenschutznetz zu schützen. Durch niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit des Klebers deutlich verlängern.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig und entsprechend den Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 beschaffen sein.

Arbeitstechnik:
Die einzelnen Arbeitsschritte entnehmen Sie bitte der ÖNORM B 6400-1, der ebenfalls auf unserer Homepage verfügbaren Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS sowie den Richtlinien der Güteschutzgemeinschaft-WDVS.

Hinweise:
Für die PROFI Steinwolle Wärmedämm-Verbundsysteme können zur Verklebung der Platten und Herstellung des Unterputzes alle Klebespachteln aus dem PROFI WDVS Lieferprogramm verwendet werden. Diese Komponenten sind gemäß ETA-04/0107 im System gepfüft.
Die Verdübelung der Dämmplatten muss im W-Schema erfolgen.

Als Oberputze empfehlen wir PROFI Silikat-, PROFI Silikonharz- sowie PROFI Anit-Aging Putz.
Wegen der sehr guten Wasserdampfdiffusion der Dämmplatten, empfehlen wir, keinen Kunstharzputz zu verwenden.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Systemklassen:
Gemäß ÖNORM B 6400-2 liegt die PROFI Coverrock LB Leibungsplatte in der Systemklasse 3.

Lagerung:
Trocken (foliert), vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.