

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Art.Nr.: 2850

Stand: 01.03.2025

Produkt: Kalk-Zement-Haftmörtel für innen und außen

Anwendung: Als Haftvermittler zwischen Kalk-Zementputzen und glatten Putzgründen (z. B. Beton). Zum Einbetten eines Armierungsgewebes. Zum Sanieren von Rissen auf mineralischen Putzgründen.

Eigenschaften: Ausgezeichnete Haftung, hohe Elastizität, mineralisch gebunden.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand $\leq 0,6$ mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 5 kg/m ² /3 mm
<u>Schichtdicke</u>	mind. 3 mm
<u>Wasserbedarf</u>	ca. 8 Liter reines Wasser/Sack
<u>Druckfestigkeit</u>	> 6 N/mm ²
<u>Biegezugfestigkeit</u>	> 2 N/mm ²
<u>Trockenrohdichte</u>	ca. 1.500 kg/m ³
<u>Diffusionswiderstandszahl μ</u>	ca. 20
<u>Wärmeleitfähigkeit λ</u>	0,61 W/(m·K)

Normen und Richtlinien:

Europäische Norm EN 998-1 (CS IV), ÖNORM B 3346, ÖNORM B 3407, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Anstriche oder Putze mit ungenügender Haftung oder Festigkeit sind zu entfernen.

Absandende, mineralische Oberflächen sind sorgfältig abzukehren und mit PROFIL Tiefengrund vorzubehandeln.

Verarbeitung:

Freifallmischer, Durchlaufmischer, Quirl

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Als Haftvermittler:

PROFI Haftmörtel 0,6 mm wird mit der Zahnpachtel waagrecht aufgezogen und der nachfolgende Putz untergrundbedingt „frisch auf frisch“ oder nach ca. 1 Tag Standzeit aufgebracht.

Zur Sanierung von mineralischen Putzen:

Ein aufgespachteltes Textilglasgitter (Maschenweite mind. 3 x 3 mm) wird in PROFIL Haftmörtel 0,6 mm mittig eingebettet.

Die Standzeit der Armierungsschicht beträgt mind. 1 Woche.

Die entsprechenden Anforderungen sind den Anwendungstabellen der ÖNORM B 3346 bzw. der ÖAP-Verarbeitungsrichtlinie zu entnehmen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer

2850

Lieferform

Säcke (30 kg); 1.260 kg/Palette

Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com