

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ RAPID

Art.Nr.: 1405, 1415

Stand: 01.03.2025

- Produkt:** Beschleunigter Kalk-Zement-Maschinen-Leichtgrundputz für innen und außen
- Anwendung:** Als Grundputz für alle gängigen Wandbildner.
- Eigenschaften:** Beschleunigter Leichtputz für alle Oberputze. Für Putzsysteme mit hohen bauphysikalischen Anforderungen, speziell für Mauerwerk aus hoch wärmedämmenden Baustoffen ($\lambda = < 0,13 \text{ W}/(\text{mK})$).
- Zusammensetzung:** Kalkhydrat, Zement, Perlite, EPS, Kalksteinsand $\leq 2 \text{ mm}$, Zusatzmittel

Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 11 kg/m ² /cm
<u>Schichtdicke</u>	Außen Decke: mind. 15 mm Außen Wand: mind. 20 mm Innen Decke: mind. 10 mm Innen Wand: mind. 15 mm
<u>Wasserbedarf</u>	ca. 10 Liter reines Wasser/Sack
<u>Druckfestigkeit</u>	> 2,5 N/mm ²
<u>Biegezugfestigkeit</u>	> 1 N/mm ²
<u>Trockenrohddichte</u>	< 1.300 kg/m ³
<u>Diffusionswiderstandszahl μ</u>	ca. 15
<u>Wärmeleitfähigkeit λ</u>	ca. 0,33 W/(m·K)

Normen und Richtlinien:

Europäische Norm EN 13914-1, Europäische Norm EN 998-1, ÖNORM B 3346, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Vor Beginn der Putzarbeiten hat eine Untergrundprüfung zu erfolgen. Folgende zusätzliche Maßnahmen können gemäß Anwendungstabellen (ÖNORM B 3346 und ÖAP VAR VII) erforderlich sein:

<u>Mauer- und Hohlziegel</u>	Bei hoch wärmedämmenden Baustoffen und pastösen Oberputzen aufgespachteltes PROFIL WDVS-Armierungsgewebe in PROFIL Vital Aktiv Spachtel, Klebspachtel AIR oder Dickschichtklebspachtel (Standzeit mind. 1 Woche)
------------------------------	--

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
1405	Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
1415	Silo

Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com