

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PORETEC CONTACT

Art.Nr.: 7277, 7278, 7280,
7281, 7298, 7299
Stand: 01.03.2025

- Produkt:** Mineralische, hochgefüllte Renovier-Grundbeschichtung
- Anwendung:** Zum Egalisieren auf mineralischen oder organischen Altbeschichtungen, innen und außen. Unebenheiten werden mit dieser Grundbeschichtung angeglichen, danach erfolgt der Anstrich mit PROFIL Porettec Silikatfarben.
- Eigenschaften:** Haftbrücke zwischen Altputzen und nachfolgendem Anstrich. Rissverschlämmend und strukturangleichend.
- Zusammensetzung:** Solsilikat, mineralische Füllstoffe, Kalksteinsand (bei grob und mittel), Quarzmehl (bei fein), Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 0,4 kg/m ² pro Anstrich
<u>Materialverbrauch Zusatz</u>	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch bis zu 0,35 kg/m ² . Tatsächliche Verbrauchsmenge durch Probeanstrich ermitteln.
<u>sd-Wert</u>	< 0,02 m

Normen und Richtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.

Untergrund:

Ungeeignete Untergründe:

Nicht geeignet für Untergründe wie plastoelastische sowie verseifungsanfällige Altbeschichtungen.

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, fettfrei, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Lose Teile sowie Verschmutzungen sind zu entfernen. Stark verschmutzte Flächen sind durch Abbürsten oder Dampfstrahlen gründlich zu reinigen. Algen- oder Moosbefall ist zu entfernen.

Verarbeitung:

Bürste, Rolle

Arbeitstechnik:

Die Verarbeitung erfolgt unverdünnt mittels streichen (Bürste) oder rollen.
PROFI Porettec Contact muss immer mit einem oder zwei Folgeanstrichen überstrichen werden.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Hinweise:

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
7277	Kübel (20 kg); grob (0,6 mm); weiß; 24 Kübel/Palette
7278	Kübel (20 kg); fein; weiß; 24 Kübel/Palette
7280	Kübel (20 kg); grob (0,6 mm); eingefärbt; 24 Kübel/Palette
7281	Kübel (20 kg); fein; eingefärbt; 24 Kübel/Palette
7298	Kübel (20 kg); mittel; weiß; 24 Kübel/Palette
7299	Kübel (20 kg); mittel; eingefärbt; 24 Kübel/Palette

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com