

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PORETEC FIXATIV

Art.Nr.: 7401

Stand: 01.03.2025

Produkt: Verdünnung und Grundierung für PROFIL Poretex Silikat-Farben

Anwendung: Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für PROFIL Poretex Silikat-Fassadenfarben. Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.

Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig. Enthält Kaliwasserglas und mineralische Füllstoffe.

Zusammensetzung: Wasser, Kaliwasserglas, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 0,15–0,3 kg/m²

Normen und Richtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei sein.

Verarbeitung:

Bürste, Pinsel

Arbeitstechnik:

PROFIL Poretex Fixativ ist durch Streichen (Pinsel oder Bürste) vollflächig satt aufzutragen. Anschließend ist eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden einzuhalten.

Hinweise:

Arbeitsgeräte sollten bei jeder Pause in Wasser gelagert werden. Das getrocknete Produkt ist wasserunlöslich.

Anschließende Flächen sind sorgfältig zu schützen. Spritzer sofort entfernen. Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
7401	Kanister (10 kg)

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com