

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI PORETEC KALKSCHLÄMME

Art.Nr.: 7591

Stand: 01.03.2025

**Produkt:** Mineralische Kalkschlämme ohne Zusätze

**Anwendung:** Für innen und außen, zur Herstellung von Anstrichen und als füllende Beschichtung.

**Eigenschaften:** Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.

**Zusammensetzung:** Kalkteig, Steinmehl, Wasser

### Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>

Materialverbrauch Zusatz Richtwert je nach Untergrund, auf rauen Flächen entsprechend mehr

### Normen und Richtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

### Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +6 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.

Bei Temperaturen über + 28 °C den Untergrund feucht halten und mit nassen Stoffen abhängen.

### Untergrund:

#### Ungeeignete Untergründe:

Nicht geeignet auf dichten, sowie nicht saugenden Untergründen, wie Dispersions-, Leim-, Silikon-, und Silikatfarben.

Der Untergrund muss staubfrei, saugfähig, vorgemischt und frei von Ausblühungen sein.

Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen wird eine Vorbehandlung mit PROFIL Sumpfkalk empfohlen.

### Verarbeitung:

Bürste

### Anmischen:

PROFI Poretex Kalkschlämme mit Wasser verdünnen und sorgfältig aufrühren.

### Arbeitstechnik:

Die Verarbeitung sollte mit einer weichen Malerbürste (Naturhaarbürste) erfolgen, der Auftrag kreuzweise und ausgestrichen.

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## Hinweise:

Stellenweise kann es zu einem kalktypischen Glanz kommen. In diesem Fall ist die Sinterhaut der Putzoberfläche mit einer weichen Bürste oder mit PROFI Poretac Ätzflüssigkeit zu entfernen (Probeanstrich anlegen).

Kalkschlämme trocknet durch Aufnahme von CO<sup>2</sup> aus der Luft und durch Verdunsten des Anmachwassers und wird dadurch wasserunlöslich. Diese Karbonatisierung wird durch Feuchtigkeit begünstigt.

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

## Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

## Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
7591	Kübel (20 kg)

## Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

## Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

## Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com