

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PORETEC SUMPFKALKFARBE

Art.Nr.: 7582, 7583

Stand: 01.03.2025

Produkt: Hochwertige mineralische Kalkfarbe

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen, saugenden Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung von denkmalgeschützten Bauwerken.

Eigenschaften: Gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen. Schimmelhemmend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe, atmungsaktiv.

Zusammensetzung: Sumpfkalk, mineralische Pigmente

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 0,15–0,25 kg/m² pro Anstrich

Materialverbrauch Zusatz Richtwert je nach Untergrund, auf rauen Flächen entsprechend mehr

Normen und Richtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +6 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.

Bei Temperaturen über + 28 °C den Untergrund feucht halten und mit nassen Stoffen abhängen.

Untergrund:

Ungeeignete Untergründe:

Nicht geeignet auf dichten sowie nicht saugenden Untergründen, wie Dispersions-, Leim-, Silikon- und Silikatfarben.

Der Untergrund muss staubfrei, tragfähig, saugfähig, vorgehäst und frei von Ausblühungen sein.

Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen wird eine Vorbehandlung mit PROFIL Sumpfkalk empfohlen.

Verarbeitung:

Bürste, geeignetes Spritzgerät

Anmischen:

Sumpfkalkfarbe mit Wasser verdünnen und sorgfältig aufrühren. Bei starker Saugfähigkeit des Untergrundes den Grundanstrich zusätzlich mit Wasser verdünnen (1:1–1:2).

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Untergrund ausreichend vornässen und auch zwischen den Anstrichen feucht halten.

Die Verarbeitung sollte mit einer weichen Malerbürste (Naturhaarbürste) erfolgen, der Auftrag kreuzweise und ausgestrichen.

Die Abtönung kann mit allen kalkfesten und lichtechten Pigmenten bzw. Abtönpasten erfolgen (empfohlene max. Pigmentmenge 8 %). Bei eingefärbter Ware sollten immer mehrerer Kübel untereinander vermischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden.

Hinweise:

Erst nach vollständiger Abtrocknung erreicht der Anstrich seine volle Deckkraft.

Stellenweise kann es zu einem kalktypischen Glanz kommen. In diesem Fall ist die Sinterhaut der Putzoberfläche mit einer weichen Bürste oder mit PROFI Poretac Ätzflüssigkeit zu entfernen (Probeanstrich anlegen).

Sumpfkalkfarbe trocknet durch Aufnahme von CO² aus der Luft und durch Verdunsten des Anmachwassers und wird dadurch wasserunlöslich. Diese Karbonatisierung wird durch Feuchtigkeit begünstigt.

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
7582	Kübel (20 kg); weiß
7583	Kübel (20 kg); eingefärbt

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com