

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PORETEC SUMPFKALKSPACHTEL

Art.Nr.: 7563, 7564

Stand: 01.03.2025

Produkt: Hochwertige Sumpfkalkspachtel

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung von glatten und samtigen Oberflächen auf allen saugenden, mineralischen Untergründen sowie zum Verfüllen kleiner Risse und zum Egalisieren von Unebenheiten.

Eigenschaften: Mineralisch, hoch diffusionsoffen, hohe Desinfektionskraft, schimmelhemmend, geruchsneutral und gut deckend.

Zusammensetzung: Sumpfkalk, Marmormehl (weiß), Kalksteinmehl (steinfarbig)

Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 0,5 kg/m ²
<u>Materialverbrauch Zusatz</u>	Richtwert je nach Untergrund, auf rauen Flächen entsprechend mehr
<u>Schichtdicke</u>	max. 2 mm

Normen und Richtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +6 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.

Bei Temperaturen über + 28 °C den Untergrund feucht halten und mit nassen Stoffen abhängen.

Untergrund:

Ungeeignete Untergründe:

Nicht geeignet auf dichten, sowie nicht saugenden Untergründen, wie Dispersions-, Leim-, Silikon-, und Silikatfarben.

Der Untergrund muss staubfrei, tragfähig, saugfähig, vorgehäst und frei von Ausblühungen sein.

Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen wird eine Vorbehandlung mit PROFIL Kalksinterwasser empfohlen.

Verarbeitung:

Traufel

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Untergrund ausreichend vornässen.

Die Verarbeitung sollte mit einer Traufel bis max. 2 mm Auftragsstärke erfolgen.

Nach der Trocknung kann mit PROFi Sumpfkalkfarbe gestrichen werden.

Hinweise:

Stellenweise kann es zu einem kalktypischen Glanz kommen. In diesem Fall ist die Sinterhaut der Putzoberfläche mit einer weichen Bürste oder mit PROFi Poretac Ätzflüssigkeit zu entfernen (Probeanstrich anlegen).

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
7563	Kübel (20 kg); weiß
7564	Kübel (20 kg); steinfarbig

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com