

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI RENOVIERSPACHTEL

Art.Nr.: 2865, 2866

Stand: 01.03.2025

Produkt: Weißer, mineralischer Haftmörtel

Anwendung: Mineralische Renovierspachtel für innen und außen, Armierungsmörtel, Haftputz, Ausgleichsputz.

Eigenschaften: Weißer, fasermierter Haftmörtel, ausgezeichnete Haftung, spannungsarm.

Zusammensetzung: Weißzement, Kalkhydrat, Kalksteinsand $\leq 0,6$ mm, Zusatzmittel, Fasern

Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 1,5–4,5 kg/m ²
<u>Materialverbrauch Zusatz</u>	ca. 1,5–2,5 kg/m ² Spachtelung auf glatten Untergründen ca. 2,5–3 kg/m ² Spachtelung inkl. Armierung (2 mm) ca. 3–3,5 kg/m ² Spachtelung von Altputzen ca. 4–5 kg/m ² Spachtelung von Altputzen, mit Gewebe
<u>Schichtdicke</u>	Spachteln: 2–10 mm
<u>Wasserbedarf</u>	ca. 7 Liter reines Wasser/Sack
<u>Druckfestigkeit</u>	ca. 3,5 N/mm ²
<u>Diffusionswiderstandszahl μ</u>	ca. 30

Normen und Richtlinien:

Europäische Norm EN 998-1 (CS II), ÖNORM B 3346, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen, frei von Verunreinigungen und frostfrei sein.

Lose Altputze mit ungenügender Haftung oder Festigkeit, sind zu entfernen. Nach Reinigung des Untergrundes mit Wasser, ausreichend trocknen lassen. Bei Untergründen wie alter Farbe oder kritischen Putzen, ist das Anlegen einer Probefläche zu empfehlen.

Verarbeitung:

Durchlaufmischer, Quirl

Anmischen:

Wasser vorlegen und anschließend Sackmaterial gleichmäßig einstreuen.

Arbeitstechnik:

Mit Stahl- oder Zahntraufel aufziehen und in gewünschter Dicke bis ca. 4 mm in einem Arbeitsgang auftragen. Bei Verwendung als Armierungsspachtel Gewebe einbetten. Gesamtdicke von 2 bis max. 10 mm.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
2865	Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette
2866	Silo mit Durchlaufmischer (lose)

Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com