

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI SPERRPUTZ

Art.Nr.: 3600

Stand: 01.03.2025

<b>Produkt:</b>	<b>Spezialputz zur Bauwerksabdichtung</b>
<b>Anwendung:</b>	Als Bauwerksabdichtung und Vertikalisolierung, für innen und außen.
<b>Eigenschaften:</b>	Maschinelles und händisches Spezialputz mit sehr guter Dichtwirkung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser bis 1,5 bar.
<b>Zusammensetzung:</b>	Kalksteinsand $\leq 4$ mm, Zement, Zusatzmittel

### Technische Daten:

<u>Materialverbrauch</u>	ca. 17,5 kg/m <sup>2</sup> /cm
<u>Schichtdicke</u>	mind. 10 mm als Grundputz mind. 5 mm als Deckputz
<u>Wasserbedarf</u>	ca. 6,5 Liter reines Wasser/Sack
<u>Druckfestigkeit</u>	$\geq 20$ N/mm <sup>2</sup>
<u>Trockenrohdichte</u>	$< 2.000$ kg/m <sup>3</sup>

### Normen und Richtlinien:

Europäische Norm EN 998-1 (GP - CS IV), ÖNORM B 3346, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

### Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

### Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, saugfähig, frei von Verunreinigungen und frostfrei sein.

Stark saugende Putzgründe müssen vorgemischt werden. Ein Vorspritzer darf nicht verwendet werden.

### Verarbeitung:

Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer

### Arbeitstechnik:

Als Haftlage wird PROFI Sperrputz in normaler Putzkonsistenz mit einer Dicke von mind. 8–10 mm aufgebracht. Nach 2–3 Tagen kann die nächste Putzlage aufgetragen werden.

Die Mindestputzdicke als Grundputz beträgt 10 mm, bei der Verwendung auch als Oberputz gesamt 15 mm. Vor Auftragen der zweiten Putzlage ist in diesem Fall eine Standzeit von 1 Tag pro mm Putzdicke einzuhalten. Putzdicken über 20 mm erfordern eine mehrlagige Verarbeitung.

### Hinweise:

Es ist für ein kontinuierliches Abtrocknen zu sorgen. Die Standzeit vor Nachfolgearbeiten muss mind. 1 Tag pro mm Auftragsstärke betragen.

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

## Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
3600	Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette

## Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.

## Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

## Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

## Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com