

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

PROFI Jurat-Kalk

Kat. č.: 1000, 1010

Aktualizácia: 27.04.2023

Produkt: Hasené vápno, stavebné spojivo

Použitie: Na prípravu murovacích mált a omietkových zmesí priamo na stavbe. Vhodný tiež k bieleniu. Je možné použiť tiež na úpravu vody a neutralizáciu odpadových vôd a kyslých látok.

Vlastnosti: Jasne biela farba, prášková forma.

Zloženie: hasené biele vápno

Technické údaje:

<u>Sypná hmotnosť</u>	≤ 600 kg/m ³
<u>Chemické parametre: Cao + MgO</u>	≥ 90 %
<u>Chemické parametre: MgO</u>	≤ 5 %
<u>Voľné vápno</u>	≥ 80 %

Normy:

EN 459-1 (CL 90-S)

Teplota spracovania:

V priebehu spracovania a tuhnutia musí činiť teplota vzduchu, materiálu a podkladu min. +5 °C.

Spracovanie:

bubnová miešačka, ručné spracovanie

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Miešanie:

Miešanie sa vykonáva v bežnej stavebnej miešačke a namiešaná zmes sa upraví čistou vodou na požadovanú konzistenciu. K zmesi nie je dovolené pridávať žiadne cudzie materiály.

Doporučený pomer miešania:

Murovací malta - trieda 2,5:

2 diely PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

1 diel cement

8 dielov piesok + voda na požadovanú konzistenciu

Murovací malta - trieda 5:

1 diel PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

1 diel cement

6 dielov piesok + voda na požadovanú konzistenciu

Murovací malta vápenná:

1 diel PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

3 diely piesok + voda na požadovanú konzistenciu

Štuková omietka:

1 diel PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

3 diely piesok + voda na požadovanú konzistenciu

Vápenocementová omietka:

2 diely PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

1 diel cement

6 dielov piesok

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly a ročne externým dohľadom.

Balenie:

Kat. č. Balenie

1000 vrece (60 l); 30 vriec/paleta

1010 silo

Skladovanie:

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz