Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

PROFI Jurat-Kalk

Kat. č.: 1000, 1010

Aktualizácia: 30.09.2026

Produkt: **Hasené vápno, stavebné spojivo**

Použitie: Na prípravu murovacích mált a omietkových zmesí priamo na stavbe. Vhodný tiež k bieleniu. Je možné použiť tiež na úpravu vody a neutralizáciu odpadových vôd a kyslých látok.

Vlastnosti: Jasne biela farba, prášková forma.

Zloženie: hasené biele vápno

Informácie o produkte: 1 vrece = cca 29,5 kg

Technické údaje:

Sypná hmotnosť	≤ 600 kg/m³
Chemické parametre: Cao + MgO	≥ 90 %
Chemické parametre: MgO	≤ 5 %
Voľné vápno	≥ 80 %

Normy:
EN 459-1 (CL 90-S)

Teplota spracovania:
V priebehu spracovania a tuhnutia musí činiť teplota vzduchu, materiálu a podkladu min. +5 °C.

Spracovanie:
bubnová miešačka, ručné spracovanie

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Miešanie:
Miešanie sa vykonáva v bežnej stavebnej miešačke a namiešaná zmes sa upraví čistou vodou na požadovanú konzistenciu. K zmesi nie je dovolené pridávať žiadne cudzie materiály.
Doporučený pomer miešania:
Murovacia malta - trieda 2,5:
2 diely PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT
1 diel cement
8 dielov piesok + voda na požadovanú konzistenciu
Murovacia malta - trieda 5:
1 diel PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT
1 diel cement
6 dielov piesok + voda na požadovanú konzistenciu
Murovacia malta vápenná:
1 diel PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT
3 diely piesok + voda na požadovanú konzistenciu
Štuková omietka:
1 diel PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT
3 diely piesok + voda na požadovanú konzistenciu
Vápennocementová omietka:
2 diely PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT
1 diel cement
6 dielov piesok

Zaistenie kvality:
Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly a ročne externým dohľadom.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
1000	vrece (60 l); 30 vriec/paleta
1010	silo

Skladovanie:
1000: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.
1010: Minimálne 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.