Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI SPRITZER 4 MM

Kat. č.: 2000

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: **Kontaktný cementový postrek pod omietky, pre strojové a ručné nanášanie**

Použitie: Postrek zabezpečí zvýšenie priľnavosti podkladu pred nanášaním všetkých typov vnútorných a vonkajších omietok (s výnimkou omietok s obsahom sadry).

Vlastnosti: Dobrá priľnavosť k podkladu, spevňuje podklad, znižuje a vyrovnáva jeho nadmernú nasiakavosť.

Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 8 kg/m² celoplošné pokrytie
Hrúbka vrstvy	Celoplošná aplikácia alebo čiastočné pokrytie v závislosti na podklade
Spotreba vody	cca 8 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku	> 15 N/mm²
Faktor difúzneho odporu μ	< 25
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	0,82 W/(m·K)

Normy:
EN 998-1 (GP - CS IV)

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Podklad:
Podklad musí byť suchý, bez prachu, nosný, rovinný (podľa DIN 18202), nasiakavý, bez výkvetov a nesmie byť zamrznutý.

Nesúdržné omietky a nátery nutné odstrániť. Silne nasiakavé podklady je vhodné ošetriť penetračným prostriedkom **PROFI PRIMER 2802**, prašné podklady spevniť hĺbkovou penetráciou **PROFI UNI TIEFENGRUND**. Materiál nie je vhodný pre hladké a nenasiakavé podklady, nutné použiť kontaktný mostík **PROFI ADHÉZNY MOSTÍK⁺**, alebo **PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM**.

Spracovanie:
omietací stroj, bubnová miešačka

Miešanie:
Ručne nízkootáčkovým miešadlom alebo bežnou stavebnou či kontinuálnou miešačkou, čas miešania v miešačke cca 2 minúty. V prípade strojového spracovania pomocou omietacieho stroja kontaktujte nášho technika vo veci konzultácie vhodného postupu. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Pracovný postup:
Na podklad sa nanáša ručne alebo strojovo, celoplošne tak, aby sa vytvoril hrubý povrch a nechá sa vyzrieť cca 3 dni.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Zaistenie kvality:
Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
2000	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta

Skladovanie:
2000: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.
2010: Minimálne 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.