

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI SPRITZER 2 MM

Kat. č.: 2021, 2022, 6779

PROFI Spritzer 2 mm

Aktualizácia: 01.07.2025

- Produkt:** Kontaktný cementový postrek pod omietky, na strojné a ručné nanášanie
- Použitie:** Postrek zabezpečí zvýšenie príľnavosti podkladu pred nanášaním všetkých typov vnútorných a vonkajších omietok (s výnimkou omietok s obsahom sadry).
- Vlastnosti:** Dobrá príľnavosť k podkladu, spevňuje podklad, znižuje a vyrovnáva jeho nadmernú nasiakavosť.
- Zloženie:** cement, vápencová drvina ≤ 2 mm, prísady

Technické údaje:

<u>Spotreba materiálu</u>	cca 8 kg/m ² celoplošné pokrytie
<u>Hrúbka vrstvy</u>	Celoplošná aplikácia alebo čiastočné pokrytie v závislosti na podklade
<u>Spotreba vody</u>	cca 5 litrov čistej vody/25 kg vrece cca 8 litrov čistej vody/40 kg vrece
<u>Pevnosť v tlaku</u>	> 15 N/mm ²
<u>Faktor difúzneho odporu μ</u>	< 25
<u>Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ</u>	0,82 W/(m·K)

Normy:

EN 998-1 (CS IV)

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Podklad:

Podklad musí byť suchý, bez prachu, nosný, rovinný (podľa DIN 18202), nasiakavý, bez výkvetov a nesmie byť zamrznutý.

Nesúdržné omietky a nátery nutné odstrániť. Silne nasiakavé podklady je vhodné ošetriť penetračným prostriedkom **PROFI PRIMER 2802**, prašné podklady spevniť hĺbkovou penetráciou **PROFI UNI TIEFENGRUND**. Materiál nie je vhodný pre hladké a nenasiakavé podklady, nutné použiť kontaktný mostík **PROFI ADHÉZNY MOSTÍK⁺**, alebo **PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM**.

Spracovanie:

omietací stroj, bubnová miešačka

Miešanie:

Ručne nízkootáčkovým miešadlom alebo bežnou stavebnou či kontinuálnou miešačkou, čas miešania v miešačke cca 2 minúty. Materiál je možné aplikovať aj strojovo pomocou omietacieho stroja. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Pracovní postup:

Na podklad sa nanáša ručne alebo strojovo, celoplošne tak, aby sa vytvoril hrubý povrch a nechá sa vyzrieť cca 3 dni.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

Balenie:

Kat. č. Balenie

2021 vrece (40 kg); 35 vriec/paleta

2022 silo

6779 vrece (25 kg); 48 vriec/paleta

Skladovanie:

2021: Minimálne 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

2022: Minimálne 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

6779: Minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz