

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI SPRITZER 2 MM

Kat. č.: 2021, 2022, 6779

Aktualizace: 29.11.2023

- Produkt:** Kontaktní cementový postřík pod omítky, pro strojní a ruční nanášení
- Použití:** Postřík zabezpečí zvýšení přilnavosti podkladu před nanášením všech typů vnitřních a vnějších omítek (s výjimkou omítek s obsahem sádry).
- Vlastnosti:** Dobrá přilnavost k podkladu, zpevňuje podklad, snižuje a vyrovnává jeho nadměrnou savost.
- Složení:** cement, vápencová drť ≤ 2 mm, přísady

Technické údaje:

<u>Spotřeba materiálu</u>	cca 8 kg/m ² celoplošné pokrytí
<u>Tloušťka vrstvy</u>	Celoplošná aplikace nebo částečné pokrytí v závislosti na podkladu
<u>Spotřeba vody</u>	cca 5 litrů čisté vody/25 kg pytel cca 8 litrů čisté vody/40 kg pytel
<u>Pevnost v tlaku</u>	> 15 N/mm ²
<u>Faktor difúzního odporu μ</u>	< 25
<u>Koeficient tepelné vodivosti λ</u>	0,82 W/(m·K)

Normy:

EN 998-1 (CS IV)

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C.

Podklad:

Podklad musí být suchý, bez prachu, nosný, rovinný (podle DIN 18202), savý, bez výkvětů a nesmí být zmrzlý.

Nesoudržné omítky a nátěry nutno odstranit. Silně savé podklady je vhodné ošetřit penetračním prostředkem **PROFI PRIMER 2802**, sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací **PROFI UNI TIEFENGRUND**. Materiál není vhodný pro hladké a nesavé podklady, nutno použít kontaktní můstek **PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK⁺** nebo **PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM**.

Zpracování:

omítací stroj, bubnová míchačka

Míchání:

Ručně nízkootáčkovým míchadlem nebo běžnou stavební či kontinuální míchačkou, doba míchání v míchačce cca 2 minuty. Materiál lze míchat také strojně pomocí omítacího stroje. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Pracovní postup:

Na podklad se nanáší ručně nebo strojně, celoplošně tak, aby se vytvořil hrubý povrch a nechá se vyzrát cca 3 dny.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č. Balení

2021 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta

2022 silo

6779 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta

Skladování:

6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz