Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI SANAČNÝ POSTREK

PROFI Poretec WTA Vorspritzer

Kat. č.: 2030, 2040

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: **Kotviaci postrek na všetky druhy podkladov v sanačnom omietkovom systéme**

Použitie: K zvýšeniu prídržnosti vlhkých a zasolených podkladov pred nanesením ďalších vrstiev sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA. Vnútorné aj vonkajšie použitie. Strojové a ručné spracovanie.

Vlastnosti: Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, vysoká pevnosť a prídržnosť k podkladu, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 4 kg/m² polovičné pokrytie
Spotreba materiálu – podrobnosti	údaj spotreby podľa smernice WTA
Hrúbka vrstvy	čiastočné pokrytie alebo podľa potreby podkladu tiež plne pokryté
Spotreba vody	cca 7 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku	cca 15 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave	cca 1900 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ	cca 25
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	cca 1,2 W/(m·K)

Normy:

EN 998-1 (R - CS IV), WTA 2-9-04/D „Sanačné omietkové systémy“

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Podklad:

Podklad musí byť pevný, zbavený prachu a nesúdržných častíc. Omietku v škárach muriva nutné odstrániť do hĺbky cca 2 cm.

Spracovanie:

omietací stroj, kontinuálna miešačka, bubnová miešačka

Miešanie:

Materiál sa spracováva pomocou kontinuálnej alebo bubnovej miešačky, priemerná doba miešania činí cca 2 minúty. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály. Spracovanie pomocou omietacieho stroja je efektívnejšie pri veľkých plochách.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Pracovný postup:

Namiešaná zmes sa nanáša na podklad celoplošne s pokrytím cca 50 % muriva (sieťovito). Pred nanášaním omietky je potrebné materiál nechať vyzrieť minimálne 3 dni. Materiál nie je dovolené spracovávať pri nebezpečenstve mrazu. Podľa smernice WTA musia byť dokončovacie omietky a nátery vysoko paropriepustné a musia spĺňať nasledujúce požiadavky: $s_d < 0,2$ m.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
2030	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta
2040	silo

Skladovanie:

2030: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.
2040: Minimálne 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.