

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI POTĚR

Kat. č.: 2069

Aktualizace: 24.03.2024

Produkt: Suchá směs k vytvoření betonového potěru

Použití: K vytvoření plovoucích i sdrúžených podlahových potěrů v interiéru, ale i na terasách a balkónech. Vhodný do podlah s podlahovým vytápěním a do vlhkých prostor. Lze použít i pro drobné betonářské práce.

Vlastnosti: Pevnost v tlaku větší než 20 N/mm², ruční i strojní zpracování, mrazuvzdornost.

Složení: cement, vápencová drť ≤ 4 mm, přísady

Technické údaje:

<u>Spotřeba materiálu</u>	cca 20 kg/m ² /cm
<u>Spotřeba vody</u>	cca 2,7 litrů čisté vody/pytel
<u>Pevnost v tlaku</u>	> 20 N/mm ² po 28 dnech
<u>Pevnost v tahu za ohybu</u>	> 4 N/mm ² po 28 dnech
<u>Objemová hmotnost v suchém stavu</u>	cca 2100 kg/m ³
<u>Faktor difúzního odporu μ</u>	cca 40
<u>Koeficient tepelné vodivosti λ</u>	1,4 W/(m·K)

Normy:

EN 13813 (CT-C20-F4)

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C a pod +25 °C.

Podklad:

Podklad musí být pevný, bez prachu, bez nečistot, nesmí být zmrzlý a nesmí být mastný.

Úprava podkladu musí odpovídat příslušným předpisům z hlediska rovinnosti, dilatačních spár, oddělení od stavební konstrukce apod.

Zpracování:

bubnová míchačka, míchačka s nuceným oběhem, kontinuální míchačka, estrich pumpa

Míchání:

Suchá směs se smísí s vodou v míchačce nebo ručně a upraví se na požadovanou konzistenci. Po rozmíchání se záměsovou vodou je doba zpracovatelnosti cca 1,5 hodiny. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Pracovní postup:

Po namíchání se potěr rozprostře na podklad v požadované tloušťce a srovná do roviny pomocí latě. Je třeba respektovat umístění smršťovacích spár, podle velikosti a tvaru ploch, podle dilatačních spár a na okrajích. V případě použití potěru pro překrytí podlahového vytápění je možno provést zátopovou zkoušku po 21 dnech od vylití.

Konstrukční tloušťka: Nejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů v budovách občanské a bytové výstavby dle provozního zatížení a stlačitelnosti podkladních vrstev předepisuje ČSN 74 4505:2012 PODLAHY – Společná ustanovení.

Nedoporučuje se aplikovat potěr v tloušťce větší než 80 mm.

Pro potěry pevně spojené s podkladem: min. 30 mm

Pro potěry oddělené separační vrstvou: min. 45 mm

Pro potěry s podlahovým topením: min. 45 mm (překrytí rozvodů), přednostně se řídit pokyny výrobce topného systému a zároveň dodržet uvedené překrytí topného rozvodu

Pro plovoucí potěry: dle plošného zatížení a stlačitelnosti podkladních vrstev

Nejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů dle ČSN 74 4505:2012 při stlačitelnosti podkladních vrstev ≤ 3 mm (≤ 5 mm pro plošné zatížení ≤ 2 kN/m² a pro plošné zatížení ≤ 3 kN/m²):

Předepsaná tloušťka plovoucího potěru (mm)

Materiál potěru	Třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	Plošné zatížení $\leq 2,0$ kN/m ²	Plošné zatížení $\leq 3,0$ kN/m ²	Plošné zatížení $\leq 4,0$ kN/m ²	Plošné zatížení $\leq 5,0$ kN/m ²
			Bodové zatížení $\leq 2,0$ kN	Bodové zatížení $\leq 3,0$ kN	Bodové zatížení $\leq 4,0$ kN
Potěr ze zavhlé směsi cementové	F4	≥ 50	≥ 65	≥ 70	≥ 75

Předepsané hodnoty tlouštěk uvedených v tabulce platí za předpokladu zhuštění potěru na deklarovanou objemovou hmotnost v suchém stavu.

Upozornění:

Pro přepočítání hodnot vlhkosti zjištěných pomocí CM přístroje na hodnoty gravimetrické se použije ustanovení normy ČSN 74 4505.

Aplikovaný potěr min. 7 dnů chránit před přímým slunečním zářením, průvanem a rychlým vyschnutím. Pochůznost se řídí podmínkami na stavbě (možnostmi vysychání, počasím) a vlhkost se překontroluje pomocí CM přístroje. Pro přepočítání hodnot vlhkosti zjištěných pomocí CM přístroje na hodnoty gravimetrické se použije ustanovení normy ČSN 74 4505.

Maximální zbytková vlhkost u potěrů bez podlahového vytápění (hodnoty stanoveny gravimetricky) je:

Kamenná nebo keramická dlažba	< 5,0 %
Dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahoviny	< 2,5 %
Paropropustná textilie	< 5,0 %
PVC, linoleum, guma, korek	< 3,5 %

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Syntetické lité podlahoviny	< 4,0 %
Lité podlahoviny na bázi cementu	< 5,0 %

Maximální zbytková vlhkost u potěrů s podlahovým vytápěním (hodnoty stanoveny gravimetricky) je:

Kamenná nebo keramická dlažba	< 4,5 %
Dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahoviny	< 2,0 %
Paropropustná textilie	< 4,5 %
PVC, linoleum, guma, korek	< 3,0 %
Syntetické lité podlahoviny	< 3,5 %
Lité podlahoviny na bázi cementu	< 4,5 %

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č. Balení

2069 pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta

Skladování:

6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz