

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI TRASSDRAINMÖRTEL

Kat. č.: 2426

Aktualizácia: 01.07.2025

Produkt:	Drenážna malta s obsahom trasu na kladenie dlažby
Použitie:	Na kladenie betónových alebo kamenných dosiek. Použiteľná tiež na prírodný kameň s nízkou nasiakavosťou (napr. granit, porfýr). Pre vnútorné a vonkajšie použitie.
Vlastnosti:	Zabraňuje tvorbe výkvetov, mrazuvzdornosť, dobré drenážne vlastnosti, odolnosť proti sadaniu.
Zloženie:	tras, cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

Technické údaje:

<u>Zrnitosť</u>	≤ 4 mm
<u>Spotreba materiálu</u>	cca 18–20 kg/m ² /cm
<u>Trieda pevnosti</u>	C12
<u>Hrúbka vrstvy</u>	3-6 cm cm v závislosti na podklade
<u>Spotreba vody</u>	cca 2,5 litrov čistej vody/vrece
<u>Objemová hmotnosť v suchom stave</u>	cca 2100 kg/m ³
<u>Presiakavosť</u>	cca 6,5 x 105 m/s podľa DIN 18130-1
<u>Mrazuvzdornosť</u>	XF1/XF3 podľa ONR 23303
<u>Konzistencia pri spracovaní</u>	zavlhnutá zmes

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Nie je dovolené spracovávať na zmrznutý podklad a pri nebezpečenstve mrazu (pozor na nočný mráz).

Podklad:

Podklad musí byť dostatočne pevný, vlhký, nezmrznutý, bez prachu, zbavený nečistôt a mastných škvŕn. Musí byť dostatočne priepustný pre vodu.

Spracovanie:

bubnová miešačka, miešačka s núteným obehom, kontinuálna miešačka, horizontálna miešačka

Miešanie:

Suchá zmes sa zmieša s vodou v miešačke (čas miešania 3 až 5 minút), priebežné miešačky alebo ručne a upraví sa na požadovanú konzistenciu. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Pracovný postup:

Minimálna hrúbka vrstvy je 3 až 6 cm. Pri väčšej hrúbke sa odporúča zhutnenie vrstvy. Za účelom zvýšenia priľnavosti je vhodné nanášať maltu aj na rubovú stranu dosky. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, predčasným vyschnutím, zmrznutím, pred pôsobením dažďa a pred bodovým alebo miestnym vyschnutím.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

Balenie:

Kat. č. Balenie

2426 vrece (40 kg); 35 vriec/paleta

Skladovanie:

Minimálne 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz