

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI FEINPUTZ 0,6 MM

Kat. č.: 2800, 2802

Aktualizace: 14.09.2023

- Produkt:** Vápenná štuková omítka s přírodním krémově bílým povrchem pro vnitřní použití
- Použití:** Jako jemná štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné vápenocementové jádrové omítky. Zpracovává se ručně. Je vhodná také jako štuková vrstva na sanační omítky.
- Vlastnosti:** Vysoká paropropustnost, snadná zpracovatelnost, rovnoměrná struktura.
- Složení:** vápenný hydrát, vápencová drť $\leq 0,6$ mm, přísady

Technické údaje:

<u>Spotřeba materiálu</u>	cca 4 kg/m ² /3 mm
<u>Tloušťka vrstvy</u>	min. 3 mm
<u>Spotřeba vody</u>	2800: cca 11 litrů čisté vody/40 kg pytel 2802: cca 6,5–7 litrů čisté vody/25 kg pytel
<u>Pevnost v tlaku</u>	> 0,5 N/mm ²
<u>Objemová hmotnost v suchém stavu</u>	cca 1450 kg/m ³
<u>Faktor difúzního odporu μ</u>	cca 10
<u>Koeficient tepelné vodivosti λ</u>	0,45 W/(m·K)

Normy:

EN 998-1 (GP - CS I)

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C.

Nezpracovávat při horkém počasí a při působení průvanu.

Podklad:

Podklad musí být čistý, suchý, savý, nosný, bez výkvětů a nesmí být zmrzlý.

Nanášá se na dostatečně pevnou, vyzrálou a nezaprášenu vrstvu jádrové omítky. Silně savé podklady je vhodné ošetřit penetračním prostředkem **PROFI PRIMER 2802**, sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací **PROFI UNI TIEFENGRUND**.

Zpracování:

kontinuální míchačka, bubnová míchačka, nízkootáčkové míchadlo

Míchání:

Ručně nebo běžnou stavební či kontinuální míchačkou, doba míchání v bubnové míchačce cca 3 minuty, pozor nepřemíchat! Při míchání menšího množství omítky je možné použít nízkootáčkové míchadlo, míchat do dosažení krémové homogenní konzistence. Při míchání a zpracovávání je třeba zvlášť dbát na čistotu míchacího a pracovního nářadí. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Pracovní postup:

Na podklad se nanáší ocelovým hladítkem. Po lehkém zatvrdnutí je možno povrch upravit do potřebné struktury zafilcováním různými druhy hladítek.

Certifikáty:



Produkt získal certifikát natureplus a je uveden jako ekologický stavební materiál.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č. Balení

2800 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta

2802 pytel (25 kg)

Skladování:

6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz