Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI FEINPUTZ 0,6 MM

Kat. č.: 2800, 2802

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: **Vápenná štuková omietka s prírodným krémovo bielym povrchom pre vnútorné použitie**

Použitie: Ako jemná štuková omietka s filcovaným povrchom na všetky bežné vápennocementové jadrové omietky. Spracováva sa ručne. Je vhodná tiež ako štuková vrstva na sanačné omietky.

Vlastnosti: Vysoká paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť, rovnomerná štruktúra.

Zloženie: vápenný hydrát, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 4 kg/m²/3 mm
Hrúbka vrstvy	min. 3 mm
Spotreba vody	2800: cca 11 litrov čistej vody/40 kg vrece
	2802: cca 6,5–7 litrov čistej vody/25 kg vrece
Pevnosť v tlaku	> 0,5 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave	cca 1450 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ	cca 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	0,45 W/(m·K)

Normy:
EN 998-1 (GP - CS I)

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Nespracovávať pri horúcom počasí a pri pôsobení prievanu.

Podklad:
Podklad musí byť čistý, suchý, nasiakavý, nosný, bez výkvetov a nesmie byť zamrznutý.

Nanáša sa na dostatočne pevnú, vyzretú a nezaprášenú vrstvu jadrovej omietky. Silne nasiakavé podklady je vhodné ošetriť penetračným prostriedkom **PROFI PRIMER 2802**, prašné podklady spevniť hĺbkovou penetráciou **PROFI UNI TIEFENGRUND**.

Spracovanie:
kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, nízkootáčkové miešadlo

Miešanie:
Ručne alebo bežnou stavebnou či kontinuálnou miešačkou, čas miešania v bubnovej miešačke cca 3 minúty, pozor nepremiešať! Pri miešaní menšieho množstva omietky je možné použiť nízkootáčkové miešadlo, miešať do dosiahnutia krémovej homogénnej konzistencie. Pri miešaní a spracovávaní je treba zvlášť dbať na čistotu miešacieho a pracovného náradia. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Pracovný postup:
Na podklad sa nanáša oceľovým hladidlom. Po ľahkom zatvrdnutí je možné povrch upraviť do potrebnej štruktúry zafilcovaním rôznymi druhmi hladidiel.

Certifikáty:

Produkt získal certifikát natureplus a je uvedený ako ekologický stavebný materiál.

Zaistenie kvality:
Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
2800	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta
2802	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta

Skladovanie:
2800: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.
2802: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.