

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Kat. č.: 2850

Aktualizácia: 28.04.2023

- Produkt:** Kontaktný mostík na hladké betóny, použiteľný tiež ako finálna štuková omietka
- Použitie:** Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickými podkladmi. Taktiež ako štuk s filcovaným povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pre vystuženie rizikových miest v podklade.
- Vlastnosti:** Extrémne vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá paropriepustnosť, vnútorné a vonkajšie použitie.
- Zloženie:** vápenný hydrát, cement, vápencová drvina  $\leq 0,6$  mm, prísady

### Technické údaje:

<u>Spotreba materiálu</u>	cca 5 kg/m <sup>2</sup> /3 mm
<u>Hrúbka vrstvy</u>	min. 3 mm
<u>Spotreba vody</u>	cca 8 litrov čistej vody/vrece
<u>Pevnosť v tlaku</u>	> 6 N/mm <sup>2</sup>
<u>Pevnosť v ťahu pri ohybe</u>	> 2 N/mm <sup>2</sup>
<u>Objemová hmotnosť v suchom stave</u>	cca 1500 kg/m <sup>3</sup>
<u>Faktor difúzneho odporu <math>\mu</math></u>	cca 20
<u>Súčiniteľ tepelnej vodivosti <math>\lambda</math></u>	0,61 W/(m·K)

### Normy:

EN 998-1 (CS IV)

### Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

### Podklad:

Podklad musí byť suchý, bez prachu, nosný, rovinný (podľa DIN 18202), nasiakavý, bez výkvetov a nesmie byť zamrznutý.

Nesúdržné omietky a nátery nutné odstrániť. Silne nasiakavé podklady je vhodné ošetriť penetračným prostriedkom **PROFI PRIMER 2802**, prašné podklady spevniť hĺbkovou penetráciou **PROFI UNI TIEFENGRUND**.

### Spracovanie:

bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo

### Miešanie:

Ručne alebo bežnou stavebnou či kontinuálnou miešačkou, čas miešania v miešačke cca 3 minúty, pozor nepremiešať! K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## Pracovní postup:

Na podklad sa natáha ocelovým hladidlom vrstva cca 3 mm (max. 6 mm) v jednej vrstve. V prípade potreby sa vloží výstužná tkanina a nechá sa vyzrieť cca 1 týždeň. Pri použití ako spojovacia vrstva medzi hladkým betónom a omietkou sa táto vrstva po nanesení vodorovne zdrsní zubovým hladidlom. Pred nanášaním ďalšej vrstvy omietky je potrebné **PROFI HAFTMÖRTEL** nechať cca 1 deň vyzrieť. Pri použití ako konečná omietková vrstvička na hladký betón sa po zavädnutí **PROFI HAFTMÖRTEL** zafilcuje gumovým hladidlom s poréznym povrchom.

## Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

## Balenie:

Kat. č. Balenie

2850 vrece (30 kg); 1.260 kg/paleta

## Skladovanie:

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

## Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

## Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

## Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz