

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Kat. č.: 2850

Aktualizace: 01.07.2025

- Produkt:** Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka
- Použití:** Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových míst v podkladu.
- Vlastnosti:** Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní použití.
- Složení:** vápenný hydrát, cement, vápencová drť  $\leq 0,6$  mm, přísady

### Technické údaje:

<u>Spotřeba materiálu</u>	cca 5 kg/m <sup>2</sup> /3 mm
<u>Tloušťka vrstvy</u>	min. 3 mm
<u>Spotřeba vody</u>	cca 8 litrů čisté vody/pytel
<u>Pevnost v tlaku</u>	> 6 N/mm <sup>2</sup>
<u>Pevnost v tahu za ohybu</u>	> 2 N/mm <sup>2</sup>
<u>Objemová hmotnost v suchém stavu</u>	cca 1500 kg/m <sup>3</sup>
<u>Faktor difúzního odporu <math>\mu</math></u>	cca 20
<u>Koeficient tepelné vodivosti <math>\lambda</math></u>	0,61 W/(m·K)

### Normy:

EN 998-1 (CS IV)

### Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C.

### Podklad:

Podklad musí být suchý, bez prachu, nosný, rovinný (podle DIN 18202), savý, bez výkvětů a nesmí být zmrzlý.

Nesoudržné omítky a nátěry nutno odstranit. Silně savé podklady je vhodné ošetřit penetračním prostředkem **PROFI PRIMER 2802**, sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací **PROFI UNI TIEFENGRUND**.

### Zpracování:

bubnová míchačka, kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo

### Míchání:

Ručně nebo běžnou stavební či kontinuální míchačkou, doba míchání v míchačce cca 3 minuty, pozor nepřemíchat! Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## Pracovní postup:

Na podklad se natahuje ocelovým hladítkem vrstva cca 3 mm (max. 6 mm) v jedné vrstvě. V případě potřeby se vloží výztužná tkanina a nechá se vyzrát cca 1 týden. Při použití jako spojovací vrstva mezi hladkým betonem a omítkou se tato vrstva po nanesení vodorovně zdrsňuje zubovým hladítkem. Před nanášením další vrstvy omítky je třeba **PROFI HAFTMÖRTEL** nechat cca 1 den vyzrát. Při použití jako konečná omítková vrstvička na hladký beton se po zavaznutí **PROFI HAFTMÖRTEL** zafilcuje gumovým hladítkem s porézním povrchem.

## Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

## Balení:

Kat. č. Balení

2850 pytel (30 kg); 42 pytlů/paleta

## Skladování:

Minimálně 6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

## Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

## Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

## Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz