Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Kat. č.: 2850

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: **Kontaktný mostík na hladké betóny, použiteľný tiež ako finálna štuková omietka**

Použitie: Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickými podkladmi. Taktiež ako štuk s filcovaným povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pre vystuženie rizikových miest v podklade.

Vlastnosti: Extrémne vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá paropriepustnosť, vnútorné a vonkajšie použitie.

Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 5 kg/m²/3 mm
Hrúbka vrstvy	min. 3 mm
Spotreba vody	cca 8 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku	> 6 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe	> 2 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave	cca 1500 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ	cca 20
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	0,61 W/(m·K)

Normy:
EN 998-1 (CS IV)

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Podklad:
Podklad musí byť suchý, bez prachu, nosný, rovinný (podľa DIN 18202), nasiakavý, bez výkvetov a nesmie byť zamrznutý.

Nesúdržné omietky a nátery nutné odstrániť. Silne nasiakavé podklady je vhodné ošetriť penetračným prostriedkom **PROFI PRIMER 2802**, prašné podklady spevniť hĺbkovou penetráciou **PROFI UNI TIEFENGRUND**.

Spracovanie:
bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo

Miešanie:
Ručne alebo bežnou stavebnou či kontinuálnou miešačkou, čas miešania v miešačke cca 3 minúty, pozor nepremiešať! K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Pracovný postup:
Na podklad sa naťahuje oceľovým hladidlom vrstva cca 3 mm (max. 6 mm) v jednej vrstve. V prípade potreby sa vloží výstužná tkanina a nechá sa vyzrieť cca 1 týždeň. Pri použití ako spojovacia vrstva medzi hladkým betónom a omietkou sa táto vrstva po nanesení vodorovne zdrsní zubovým hladidlom. Pred nanášaním ďalšej vrstvy omietky je potrebné **PROFI HAFTMÖRTEL** nechať cca 1 deň vyzrieť. Pri použití ako konečná omietková vrstvička na hladký betón sa po zavädnutí **PROFI HAFTMÖRTEL** zafilcuje gumovým hladidlom s poréznym povrchom.

Zaistenie kvality:
Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
2850	vrece (30 kg); 42 vriec/paleta

Skladovanie:
2850: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.