

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI KANTENKLEBER 0,8 MM

Kat. č.: 2900

Aktualizace: 01.07.2025

Produkt: Rychletuhnoucí cementová malta pro rychlou fixaci instalačních vedení a omítkových profilů

Použití: Pro rychlé osazení omítníků, rohovníků, omítkových profilů, instalací technických sítí a elektroinstalací v omítkách (zvláště sanačních) ve vnitřním i vnějším prostředí.

Vlastnosti: Krátká doba tuhnutí (cca 30 minut), vysoká pevnost a přídržnost k podkladu.

Složení: cement, vápencová drť $\leq 0,8$ mm, přísady

Technické údaje:

<u>Spotřeba materiálu</u>	podle použití
<u>Vydatnost</u>	1 pytel = cca 21 l mokré malty
<u>Tloušťka vrstvy</u>	max. 50 mm
<u>Spotřeba vody</u>	cca 5–6 litrů čisté vody/pytel
<u>Pevnost v tlaku</u>	$> 6 \text{ N/mm}^2$
<u>Pevnost v tahu za ohybu</u>	$> 1 \text{ N/mm}^2$
<u>Objemová hmotnost v suchém stavu</u>	$> 1500 \text{ kg/m}^3$

Normy:

EN 998-1 (GP - CS IV)

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad $+5 \text{ }^\circ\text{C}$.

Podklad:

Podklad musí být suchý, bez prachu, nosný, rovinný (podle DIN 18202), savý, bez výkvětů a nesmí být zmrzlý.

Velmi savé podklady nutno předem zvlhčit.

Zpracování:

nízkootáčkové míchadlo

Míchání:

Ručně pomocí vhodného nízkootáčkového míchadla, doba míchání cca 3 minuty. Po odstátí znovu krátce promíchat. Namíchaná malta je zpracovatelná po dobu cca 30 minut. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Pracovní postup:

Pro upevnění ochranných úhelníků nebo rohů, profilů a omítníků nanést bodově vrstvu malty (cca po 30 cm v tloušťce 1,5 až 2 cm). Úhelníky ihned osadit a zatlačit do malty a srovnat. Přechýlující maltu setřít. Nedoporučuje se překročit tloušťku vrstvy 5 cm. Obdobně postupovat u elektrického vedení a krabic. Přechýlující maltu vždy odstranit. Nepoužívat pod vápenosádrové omítky, jako např. **PROFI MP2, MP4, MGZ** apod.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č. Balení

2900 pytel (30 kg); 40 pytlů/paleta

Skladování:

Minimálně 6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz