

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI KANTENKLEBER 0,8 MM

Kat. č.: 2900

Aktualizácia: 01.07.2025

Produkt: Rýchlotuhnúca cementová malta pre rýchlu fixáciu inštalačných vedení a omietkových profilov

Použitie: Na rýchle osadenie omietnikov, rohovníkov, omietkových profilov, inštaláciu technických sietí a elektroinštaláciu v omietkach (obzvlášť sanačných) vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Vlastnosti: Krátka doba tuhnutia (cca 30 minút), vysoká pevnosť a prídržnosť k podkladu.

Zloženie: cement, vápencová drvina $\leq 0,8$ mm, prísady

Technické údaje:

<u>Spotreba materiálu</u>	podľa použitia
<u>Výdatnosť</u>	1 vrece = cca 21 l mokrej malty
<u>Hrúbka vrstvy</u>	max. 50 mm
<u>Spotreba vody</u>	cca 5–6 litrov čistej vody/vrece
<u>Pevnosť v tlaku</u>	$> 6 \text{ N/mm}^2$
<u>Pevnosť v ťahu pri ohybe</u>	$> 1 \text{ N/mm}^2$
<u>Objemová hmotnosť v suchom stave</u>	$> 1500 \text{ kg/m}^3$

Normy:

EN 998-1 (GP - CS IV)

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad $+5 \text{ }^\circ\text{C}$.

Podklad:

Podklad musí byť suchý, bez prachu, nosný, rovinný (podľa DIN 18202), nasiakavý, bez výkvetov a nesmie byť zamrznutý.

Veľmi nasiakavé podklady je nutné vopred zvlhčiť.

Spracovanie:

nízkootáčkové miešadlo

Miešanie:

Ručne pomocou vhodného nízkootáčkového miešadla, doba miešania cca 3 minúty. Po odstáti znovu krátko premiešať. Namiešaná malta je spracovateľná po dobu cca 30 minút. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Pracovný postup:

Na upevnenie ochranných uholníkov alebo rohov, profilov a omietnikov naniesť bodovo vrstvu malty (cca po 30 cm v hrúbke 1,5 až 2 cm). Uholníky ihneď osadiť a zatlačiť do malty a zrovnať. Prečnievajúce maltu zotrieť. Neodporúča sa prekročiť hrúbku vrstvy 5 cm. Obdobne postupovať u elektrického vedenia a krabíc. Prečnievajúcu maltu vždy odstrániť. Nepoužívať pod vápennosadrové omietky, ako napr. **PROFI MP2, MP4, MGZ** a pod.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

Balenie:

Kat. č. Balenie

2900 vrece (30 kg); 40 vriec/paleta

Skladovanie:

Minimálne 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz