Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI PLUS – SANAČNÁ OMIETKA

PROFI Poretec WTA Sanierplus

Kat. č.: 3540, 3541, 3640

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: **Sanačná prírodne biela omietka na vlhké a zasolené murivo**

Použitie: Na murivo vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Základ sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA. Ako jadrová omietka, je možné použiť aj jednovrstvovo a povrch zafilcovať. Ručné a strojové spracovanie.

Vlastnosti: Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, dobrá spracovateľnosť, paropriepustnosť, vysoká pórovitosť, mrazuvzdornosť, odolnosť voči pôsobeniu soľných roztokov.

Zloženie: biely cement, vápenný hydrát, perlit, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 12,5 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy	15 mm ako jadrová a 5 mm ako štuková
	celková hrúbka min. 20 mm
Spotreba vody	cca 5 litrov čistej vody/25 kg vrece
	cca 8 litrov čistej vody/40 kg vrece
Pevnosť v tlaku	cca 3 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave	cca 1400 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ	cca 8
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	cca 0,5 W/(m·K)
Poréznosť	> 40 obj. %

Normy:
EN 998-1 (R - CS II), WTA 2-9-04/D „Sanačné omietkové systémy“

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Podklad:
Podklad musí byť pevný, zbavený prachu a nesúdržných častíc. Pôvodnú narušenú omietku je potrebné odstrániť s presahom cca 70 cm nad hranicu viditeľnej vlhkosti na omietke. V murive treba vyškrabať škáry do hĺbky cca 2 cm a povrch muriva riadne očistiť. Prípadné hrubé nerovnosti a drážky je nutné vopred zaplniť maltou. Na podklad je potrebné aplikovať kotviaci postrek **PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER** a to sieťovito s 50% pokrytím. V prípade vysokého zasolenia zdiva alebo požiadavky naniesť veľkú hrúbku omietky sa na postrek nanese **PROFI SANAČNÝ PREDNÁSTREK** v hrúbke min. 10 mm. Pre uchytenie elektroinštalácie nemožno použiť sadru, ale rýchlotvrdnúci cementový tmel **PROFI KANTENKLEBER**.

Spracovanie:
omietací stroj, kontinuálna miešačka, obidvoje s Air-Mix s miešacím nástavcom alebo rotoquirlem, bubnová miešačka

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Miešanie:

Materiál sa spracováva ručne po zmiešaní s čistou vodou pomocou bubnovej miešačky, priemerná doba miešania činí max. 3 minúty, pozor nepremiešať! Pri strojovom spracovaní sa použije omietací stroj napr. M-tec Duomix. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Pracovný postup:

Omietka sa spracováva v dvoch vrstvách. Hrúbka prvej vrstvy je min. 15 mm a po nanesení musí byť jej povrch vodorovne zdrsnený. Druhá vrstva sa nanesie v hrúbke min. 5 mm a zafilcuje sa. Pokiaľ celková hrúbka omietky presahuje 25 mm, je nutné nanášanie vykonávať vo viacerých vrstvách. Pri viacvrstvovej aplikácii je po nanesení a vyrovnaní povrch treba dostatočne zdrsniť. Aplikáciu vrchnej omietky možno vykonávať až po dodatočnom vyzretí jadrovej omietky po dobu 1 deň na 1 mm hrúbky. Pri zvýšenej vlhkosti a zníženej teplote sa doba spracovania predlžuje. Ako konečnú vrchnú omietku možno použiť materiály z našej ponuky. Konečný náter musí vykazovať nízky difúzny odpor. Podľa smernice WTA musia byť dokončovacie omietky a nátery vysoko paropriepustné a musia spĺňať nasledujúce požiadavky: s_d< 0,2 m. Túto podmienku najlepšie spĺňa silikátový alebo vápenný náter. Povrch omietky je nutné chrániť pred prievanom a priamym slnečným žiarením. Materiál nie je dovolené spracovávať pri nebezpečenstve mrazu.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
3540	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta
3541	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta
3640	silo

Skladovanie:

3540: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.
3541: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.
3640: Minimálne 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.