

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Kat. č.: 3581

Aktualizácia: 01.03.2023

PROFI PORETEC NHL VÁPENNÝ POSTREK

PROFI Poretex NHL Kalkvorspritzer

- Produkt:** Kotviaci postrek na báze prirodzeného hydraulického vápna
- Použitie:** Kontaktná vrstva pod omietky, najmä v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určený na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Ručné spracovanie, vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Vlastnosti:** Hydrofilná, nízky difúzny odpor, veľmi dobrá spracovateľnosť.
- Zloženie:** prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 4 mm, bez organických prísad

Technické údaje:

<u>Spotreba materiálu</u>	cca 8 kg/m ² celoplošné pokrytie
<u>Hrúbka vrstvy</u>	celoplošné pokrytie
<u>Spotreba vody</u>	cca 7,5 litrov čistej vody/vrece
<u>Pevnosť v tlaku</u>	cca 3 N/mm ²

Normy:

EN 998-1 (GP - CS II)

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Pri spracovaní a tvrdnutí materiálu chrániť po dobu min. 3 dní pred pôsobením mrazu.

Podklad:

Podklad musí byť pevný, zbavený prachu a nesúdržných častí.

Z podkladu sa odstráni stará omietka, vyškriabu sa škáry, murivo sa očistí a nechá sa vysychať. Pozri smernicu WTA Nerovnosti vymurujte novými tehliami alebo vyplňte maltou PROFIL PORETEC NHL KALKMÖRTEL 4 MM.

Spracovanie:

bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, omietací stroj so sťahovacím šnekovým čerpadlom

Miešanie:

Materiál sa spracováva ručne pomocou kontinuálnej alebo bubnovej miešačky, priemerná doba miešania činí cca 3 až 5 minút.

Pri strojovom omietaní sa použije bežný omietací stroj. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Pracovný postup:

Namiešaná zmes sa nanáša na podklad celoplošne. Pred nanášaním omietky je potrebné materiál nechať vyzrieť minimálne 3 dni.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Upozornenie:

Pri príprave podkladu je nutné dbať na to, aby sa pôvodné omietky a malty odstránili z podkladu vid' pokyn vyššie a to tak, že omietku je nutné odstrániť s presahom cca 70 cm nad hranicu viditeľnej vlhkosti na murive a omietku a maltu je nutné vyškriabať zo škár do hĺbky cca 2 cm. Zabezpečí sa tak odstránenie zavlhčených a zasolených materiálov z muriva.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

Balenie:

Kat. č. Balenie

3581 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta

Skladovanie:

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz