Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Kat. č.: 3581

Aktualizácia: 22.06.2026

PROFI PORETEC NHL VÁPENNÝ POSTREK

PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer

Produkt: **Kotviaci postrek na báze prirodzeného hydraulického vápna**

Použitie: Kontaktná vrstva pod omietky, najmä v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určený na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Ručné spracovanie, vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 4 mm, bez organických prísad

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 8 kg/m² celoplošné pokrytie
Hrúbka vrstvy	celoplošné pokrytie
Spotreba vody	cca 7,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku	cca 3 N/mm²

Normy:
EN 998-1 (GP - CS II)

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Pri spracovaní a tvrdnutí materiálu chrániť po dobu min. 3 dní pred pôsobením mrazu.

Podklad:
Podklad musí byť pevný, zbavený prachu a nesúdržných častíc.

Z podkladu sa odstráni stará omietka, vyškriabu sa škáry, murivo sa očistí a nechá sa vysychať. Pozri smernicu WTA
Nerovnosti vymurujte novými tehlami alebo vyplňte maltou PROFI PORETEC NHL KALKMÖRTEL 4 MM.

Spracovanie:
bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, omietací stroj so sťahovacím šnekovým čerpadlom

Miešanie:
Materiál sa spracováva ručne pomocou kontinuálnej alebo bubnovej miešačky, priemerná doba miešania činí cca 3 až 5 minút.
Pri strojovom omietaní sa použije bežný omietací stroj. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Pracovný postup:
Namiešaná zmes sa nanáša na podklad celoplošne. Pred nanášaním omietky je potrebné materiál nechať vyzrieť minimálne 3 dni.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Upozornenie:
Pri príprave podkladu je nutné dbať na to, aby sa pôvodné omietky a malty odstránili z podkladu viď pokyn vyššie a to tak, že omietku je nutné odstrániť s presahom cca 70 cm nad hranicu viditeľnej vlhkosti na murive a omietku a maltu je nutné vyškriabať zo škár do hĺbky cca 2 cm. Zabezpečí sa tak odstránenie zavlhčených a zasolených materiálov z muriva.

Zaistenie kvality:
Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
3581	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta

Skladovanie:
3581: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.